



SCHEDA TECNICA N° 125

RUSTICO A CALCE - "Teate"

RIVESTIMENTO MINERALE TRASPIRANTE - ANTIMUFFA

GENERALITA': "RUSTICO A CALCE" é costituito da grassello di calce stagionato, cariche minerali, marmo in polvere e granuli in curva granulometrica appropriata, terre naturali, ossidi inorganici ed additivi di qualità, che uniti tra loro danno al prodotto le seguenti proprietà:

- massima traspirabilità al vapore acqueo e perfetto ancoraggio al supporto;
- buona resistenza alla luce ed agli aggressivi ambientali;
- ottima resistenza alle intemperie ed all'abrasione (dopo l'avvenuto processo di ossidazione);
- resistenza al fuoco e all'aggressione di muffe e batteri;
- buon punto di bianco ed ossidazione e pietrificazione progressive;
- piacevole effetto cromatico "alonato" decorativo di finitura e facilità d'applicazione.

Disponibile in una unica versione con granulometria fino ad 1 mm.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: l'applicazione deve avvenire su supporti ben rifiniti, compatti ed omogenei (esenti da stuccature e rappezze), possibilmente freschi.

Su fondi già stagionati e in buono stato: é necessario bagnare abbondantemente la superficie con acqua, dopo imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 10 parti d'acqua.

Su fondi nuovi: basta spolverare, bagnare abbondantemente ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 10 parti d'acqua.

Su fondi già trattati con pitture a calce: spolverare, spazzolare fino a rimuovere ogni impurità, bagnare abbondantemente e poi applicare direttamente "RUSTICO A CALCE".

Su fondi già pitturati con lavabili o rivestimenti plastici: é necessario eliminare detti prodotti o meglio ancora sarebbe ripristinare uno strato a base cementizia a mezzo rasatura e poi procedere come per muri nuovi. Comunque il fondo ideale per questo prodotto é l'intonaco stagionato grezzo a base calce. In ogni caso il supporto deve essere esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: fratazzo inox - frattone di spugna. Il prodotto si applica in più mani (in base allo spessore desiderato) con fratazzo inox quando la precedente passata é perfettamente asciutta. Infine si modella col frattone di spugna in senso circolare. E' consigliata l'umidificazione della superficie prima di ogni passata e durante la fase di presa, e l'aggiunta del 10% di cemento bianco "PORTLAND 325" (miscelando con apposito agitatore meccanico fino a completa omogeneizzazione) prima dell'utilizzo del prodotto. Non applicare su pareti assolate o gelide ed in presenza di forte vento. Applicare con temperature comprese tra + 7°C. e + 30°C. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE: Nessuna.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Kg./mq.: 1 - 2 per mano in funzione della scabrosità del supporto.

ESSICCAZIONE: Circa 2 ore al tatto; circa 24 ore in profondità.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 24 kg.
- TINTE:** Bianco e colori da mazzetta "Teate Centri Storici".
- STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.