



# ARCOSTUK

## STUCCO IN POLVERE PER LEGNO E PER MURI, PER INTERNI

**GENERALITA':** "ARCOSTUK" é uno stucco in polvere, monocomponente, ad essiccazione fisica, di esclusivo utilizzo in interni, a base di gesso ceramico e cellulose in polvere, atto all'impiego sia come stucco per conguagliare buchi e fessure, sia come rasante liscio per livellare, su intonaci civili in malta bastarda o cementizia, intonaci a gesso e similari. Grazie alla sua formulazione, "ARCOSTUK" presenta un buon potere riempitivo, un buon punto di bianco, una buona resistenza agli urti, ottimo potere di adesione al supporto, facile applicazione ed ottima carteggiabilità a secco. Sovraverniciabile con qualsiasi idropittura, dopo adeguata stagionatura ed eventuale primerizzazione.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** *su supporti nuovi:* spazzolare, spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili come polveri e detriti, e di residui oleosi. In caso di supporti a base gesso è consigliabile pretrattare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua. *Su supporti già dipinti:* asportare la eventuale pittura in fase di distacco, spazzolare, spolverare ed infine consolidare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, stagionato (almeno 4 - 6 settimane) e pulito, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.


**APPLICAZIONE:** a spatola. Versare "ARCOSTUK" (spargendo a velo) nell'acqua di diluizione (circa il 50% in peso) ed amalgamare evitando la formazione di grumi, o fino alla loro scomparsa. Per le rasature, applicare il prodotto con fratazzo d'acciaio in una o due mani; l'eventuale seconda mano, sempre quando la prima è perfettamente essiccata. Applicare con spessori di circa 80 micron; oltre vi è il rischio di capillarizzazione/scropolatura dello stesso. Il film secco ottenuto, sia sottoforma di semplice stuccatura sia di rasatura, va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. E' consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione. L'utilizzo di acqua di diluizione tiepida, calda, gelida o inquinata, e di mescolatori veloci, può influenzare i tempi di lavorabilità in maniera importante. Si consiglia pertanto di utilizzare sempre acqua fresca e pulita e mescolatori a basso numero di giri.

**POT LIFE:** Da 1.5 ore, fino a 3 ore.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto ed in parete: 30 minuti - 1 ora. E' consigliabile carteggiare dopo almeno 12 ore.

**PH dell'impasto:**  $8.5 \pm 0.5$  a  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**RESA TEORICA:** Non calcolabile. Indicativamente, nelle rasature su superfici regolari, circa 600 grammi/mq per mano.



- TINTA:** Bianco naturale.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONE DI VENDITA:** Sacchi di plastica da 20 x 1 kg. e 5 x 5 kg.–sacchi di carta da 25 kg.
- STOCCAGGIO:** Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco, aerato ed asciutto, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. Teme l'umidità.
- CLASSIFICAZIONE COV:**
- “Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE – questo prodotto è commercializzato per usi non regolamentati dal D. Lgs. N° 161/2006”**
- AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti e/o allergizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.