



## **ASFALTO A FREDDO**

### PASTA BITUMINOSA

**GENERALITA'**: prodotto tixotropico monocomponente in dispersione acquosa formulato a base di bitumi distillati, polimeri sintetici, cariche minerali attive. Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, canali, interni di fioriere, pareti controterra; per proteggere tubazioni e carpenteria varia interrati; come legante per la posa di tegole canadesi e similari; come sigillante di fessure; come primer antipolvere per successive applicazioni a caldo di guaine bituminose; come protezione di innesti nel campo agricolo.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**: spazzolare e spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili, polverosi ed oleosi, e formazioni vegetali quali muschi, alghe, licheni. La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e ben stagionata.

**APPLICAZIONE**: pennello di pura setola - rullo di lana - spazzolone. Applicare con temperature comprese tra +10°C. e +30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

- *Come primer*: diluire 1÷1 con acqua ed applicare una prima mano come strato penetrante. Far asciugare ed applicare la seconda mano senza diluire.

- *Per riparazioni di vecchie coperture e chiusura di fessure*: asportare il vecchio materiale, spolverare ed applicare una mano di primer come sopra. Realizzare una malta bituminosa composta dal 40% in peso di "ASFALTO A FREDDO" e dal 60% in peso di sabbia fine e sigillare. Se i buchi o le fessurazioni sono molto profondi, il prodotto va applicato in più mani sempre quando la mano precedente é ben asciutta. E' possibile "affogare" nel prodotto applicato, delle armature di rinforzo, in quei punti critici soggetti a particolari tensioni meccaniche.

**DILUIZIONE**: Nessuna. Rimescolare prima dell'uso. Se proprio necessario, con acqua.

**PESO SPECIFICO**: Kg./lt.: 1,04 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA**: Kg./mq: 0,5 diluito; Kg./mq: 1,0 non diluito.

**ESSICCAZIONE**: Al tatto 1 - 2 ore; in profondità almeno 12 ore.

**LAVAGGIO ATTREZZI**: Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente "FATEC NITRO" se l'indurimento è già in atto.

**CONFEZIONI DI VENDITA**: Latte da 1,5 kg. - 3 kg. - 6 kg. - 15 kg.

**TINTA**: Nero catrame.

**STOCCAGGIO**: Conservare in luogo fresco, aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. Per evitare che il prodotto essicchi una volta smezzata la latta, far ristagnare qualche millimetro di acqua sulla superficie.

**Quarta Edizione. Data di compilazione: 28.11.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità all'uso richiesto del prodotto ed è responsabile della sua messa in opera.**