



## SCHEDA TECNICA N° 286A

# BLANC EXTRA MATT

## IDROPITTURA INODORE TRASPIRANTE PER INTERNI

**CARATTERISTICHE:** "BLANC EXTRA MATT" é una idropittura murale, traspirante, super opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, per interni, a finitura liscia con effetto velluto. La nuova formula, grazie ad una ricetta esclusiva, permette al prodotto di essere a basso impatto ambientale, essendo la pittura esente da solventi (glicoli, coalescenti), da formaldeide libera, da nonilfenoli etossilati, e basato su un copolimero acrilico inodore e con un basso contenuto di monomeri liberi. La pittura inoltre é antigoccia e pertanto facile da applicare. Il film secco unisce in sé un elevato punto di bianco, un eccezionale potere coprente e mascherante data l'alta opacità, ed una resistenza al lavaggio superiore ai 3.000 cicli (ASTM D - 2486/96). Ideale quindi per rivestire le superfici murali di tutti quegli ambienti ove è richiesta igiene, e basso impatto verso l'uomo e l'ambiente. Applicabile su fondi costituiti da gesso, cartongesso, cemento, calce-cemento, e qualsiasi altro supporto murale di ambiente abitativo. Adatto per pareti verticali e soffitti; non adatto per trattare superfici pedonabili.

"BLANC EXTRA MATT" rispetta i requisiti della **Classe A+ del TVOC** (Composti Organici Volatili rilasciati nell'ambiente dopo 28 giorni di esposizione, praticamente il tempo che intercorre per la perfetta reticolazione del film di pittura applicato in parete) secondo quanto indicato nella Tabella D dell'Allegato I dell'Arreté del 19/04/2011 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/2011 e secondo le Norme EN ISO 16000-9:2006, ISO 16000-3:2011, ISO 16000 -6:2004.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su muri nuovi interni:* stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILIFIX FORTE" diluito al massimo con 4 parti di acqua in peso.

*Su muri già verniciati con pittura a tempera o similare, o con vecchie pitture inconsistenti:* rimuovere il tutto inumidendo con acqua e/o sverniciatore, ed asportando con raschietto. Quindi consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua in peso.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da efflorescenze saline, da qualsiasi residuo friabile ed oleoso, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra, ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su pareti troppo calde o gelide, in presenza di forte ventilazione o comunque in ambienti con elevata umidità relativa superiore all'80%. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

**DILUIZIONE MAX:** 30% con acqua in peso (45% in volume) la prima mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) la seconda mano. **N.B.:** attenersi scrupolosamente alle percentuali indicate (non diluendo oltre al massimo indicato) anche se l'aspetto leggermente tixotropico del prodotto diluito, porterebbe a pensare ad ulteriore diluizione. È da sottolineare che una volta applicato, il prodotto possiede eccellenti capacità dilatative e distensive.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** Cps: 15000 ± 1500 (ASTM D2196 / Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C).

Prima Edizione. Data di compilazione: 30.11.2023.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<b><u>RESIDUO SECCO:</u></b>	67% ± 1 (in peso).
<b><u>PH:</u></b>	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
<b><u>PESO SPECIFICO:</u></b>	Kg/lit: 1,55 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b><u>BRILLANTEZZA:</u></b>	Molto Opaco, inferiore a 2 Unità Gloss (angolo di misura a 60°) - ISO 2813.
<b><u>POTERE COPRENTE:</u></b>	Rapporto di Contrasto Classe 2 - ISO 6504-3.
<b><u>RESISTENZA AL LAVAGGIO:</u></b>	Classe 3 - ISO 11998
<b><u>RESA TEORICA:</u></b>	Mq/lit: circa 12 per ogni mano per uno spessore del film secco di circa 100 micron.
<b><u>ESSICCAZIONE:</u></b>	Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità.
<b><u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u></b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<b><u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u></b>	Latta di plastica da 0.750 - 2.5 - 4 - 14 lt.
<b><u>TINTA:</u></b>	Bianco e solo colori pastello.
<b><u>STOCCAGGIO:</u></b>	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

**CLASSIFICAZIONE COV:**

- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).
- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

**Valore di COV effettivo:** 3,50 g/l

**AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.