



SCHEDA TECNICA N° 286

BLANC

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE: "BLANC" é una idropittura traspirante opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, per interni ed esterni, a finitura liscia con effetto velluto. La nuova formula, grazie ad una ricetta esclusiva, permette al prodotto di essere a basso impatto ambientale, essendo la pittura esente da solventi (glicoli, coalescenti), da formaldeide libera, da nonilfenoli etossilati e con un basso contenuto di monomeri liberi. La pittura inoltre é antigoccia e profumata con fragranza di agrumi. Il film secco unisce in sé un elevato punto di bianco, un eccezionale potere coprente ed una resistenza al lavaggio superiore ai 3.000 cicli (ASTM D - 2486/96). Ideale quindi per rivestire le superfici murali di tutti quegli ambienti ove è richiesta igiene, e basso impatto verso l'uomo e l'ambiente. Applicabile su fondi costituiti da gesso, cartongesso, cemento, calce-cemento, e qualsiasi altro supporto murale di ambienti abitativi. In esterni, privilegiare le superfici non particolarmente esposte. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi interni: stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito al massimo con 4 parti di acqua in peso.

Su muri esterni: imprimere come per interni, oppure con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale, previa spazzolatura.

Su muri già verniciati con pittura a tempera o similare, o con vecchie pitture inconsistenti: rimuovere il tutto inumidendo con acqua e/o sverniciatore, ed asportando con raschietto. Quindi consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua in peso, oppure con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da efflorescenze saline, da qualsiasi residuo friabile ed oleoso, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra, ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su pareti assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia (per applicazioni esterne) o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%). Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE MAX: 30% con acqua in peso (45% in volume) la prima mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) la seconda mano.

N.B.: attenersi scrupolosamente alle percentuali indicate (non diluendo oltre al massimo indicato) anche se l'aspetto leggermente tixotropico del prodotto diluito, porterebbe a pensare ad ulteriore diluizione. È da sottolineare che una volta applicato, il prodotto possiede eccellenti capacità dilatative e distensive.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 20000 ± 3000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C).

RESIDUO SECCO: 67% ± 1 (in peso).

Terza Edizione. Data di compilazione: 15.11.2023. La presente annulla e sostituisce la precedente.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<u>PH:</u>	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg/lit: 1,60 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<u>BRILLANTEZZA:</u>	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°).
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq/lit: circa 12 per ogni mano.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latta di plastica da 4 lit e 14 lit.
<u>TINTA:</u>	Bianco e solo colori pastello.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV:

- **Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.**

Valore di COV effettivo: **7,00 g/l**

AVVERTENZE: Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.