

COLORADO

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, AD EFFETTO VELLUTO, PER INTERNI

GENERALITA': "COLORADO" é una idropittura murale per interni, traspirante, con buona resistenza al lavaggio (Classe III a Norma UNI EN 13300:2002), a finitura liscia vellutata, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, cariche carbonatiche calibrate e opache, ed additivi di alta qualità. La formulazione che ne consegue, conferisce alla pittura, le proprietà di essere di aspetto opaco (inferiore a 5 Unità Gloss, a Norma UNI EN 13300:2002) con alto punto di bianco, di resistere agli alcali del supporto, di avere un ottimo potere coprente (Classe II a Norma UNI EN 13300:2002) e un buon potere mascherante, di possedere notevole capacità di distensione e dilatazione sul supporto, di essere di facile utilizzo. Poiché a basso impatto ambientale e con delicata profumazione agli agrumi, può essere applicata in tutti gli ambienti abitativi interni, sia su pareti che su soffitti. Adatta per applicazioni su superfici murali verticali, in gesso, scagliola, cartongesso e similari, in cemento, in calce-cemento, in malta bastarda, su intonaci tradizionali e premiscelati. Ideale per rinfrescare pareti già dipinte con toni pastello.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi tirati a fino, rasati o comunque su superfici lisce: spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

Se la parete é già verniciata con una pittura a tempera, rimuovere la stessa agendo con un raschietto, dopo aver bagnato la superficie con acqua. Quindi spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

Su superfici già dipinte e in via di degrado: rimuovere eventuali strati sfoglianti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare come sopra.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, il più possibile liscio e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche, e da qualsiasi elemento che possa costituire barriera al perfetto ancoraggio del film sul supporto stesso.


APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore da quella di imprimitura.. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide (non superiore al 10%) o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale (non superiore all'80%), ed in presenza di forte ventilazione. Rimiscolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE MAX: 30% con acqua in peso (50% in volume) la prima mano; 25% con acqua in peso (40% in volume) la seconda mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) se applicato a spruzzo.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESIDUO SECCO: 65% ± 1 (in peso).

Terza Edizione. Data di compilazione: 10.11.2016. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 1
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<u>BRILLANTEZZA:</u>	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°).
<u>PH:</u>	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq./lt.: 14 circa per ogni mano.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latte di plastica da 5 lt. e da 14 lt.
<u>TINTE:</u>	Bianco.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.
<u>CLASSIFICAZIONE COV:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
<u>Valore di COV effettivo:</u>	20,00 g/l
<u>AVVERTENZE:</u>	Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.