



SCHEDA TECNICA N° 227

DECOR FONDO (*linea I DECORATIVI*)

IDROPITTURA CONTINUA DI IMPRIMITURA

GENERALITA': "DECOR FONDO" é una idropittura di fondo, opaca, a finitura liscia, monocomponente, ad essiccazione fisica, a granulometria finissima, dotata di resistenza all'abrasione ad umido e buona permeabilità al vapor acqueo. È la mano di imprimitura necessaria nell'applicazione delle finiture della linea "I DECORATIVI" (quando è richiamata dalle relative schede tecniche). La particolare granulometria permette un più facile aggrappaggio delle finiture della linea "I DECORATIVI" che ne risultano esaltate nel tono di colore e nel pregio estetico finale "antichizzato" o non. Adatto ad essere applicato su svariate superfici quali intonaci tradizionali e premiscelati, gesso e scagliola, legno, PVC, leghe leggere, vecchi rivestimenti in condizioni ottimali. "DECOR FONDO" é formulata con copolimeri stiroacrilici, pigmenti purissimi, cariche selezionate ed additivi vari di prima qualità, che gli conferiscono buona plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli aggressivi ambientali, ottimo ancoraggio al supporto, resistenza agli urti ed all'usura, alto potere coprente ed alta resa. Idoneo per applicazioni interne, ma anche esterne. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi: stuccare se necessario, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con al massimo 2 parti di acqua.

Su muri già verniciati con lavabile in ottimo stato: carteggiare finemente, spolverare, sgrassare se necessario ed infine imprimere come per muri nuovi.

Su muri già verniciati con tempera o similare: rimuovere totalmente il film bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con spatola. Quindi procedere come per muri nuovi.

Su muri già trattati con rivestimenti a spessore (bucciati, graffiati) in ottimo stato: spolverare e sgrassare se necessario.

Su muri vecchi: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile; quindi procedere come per muri nuovi.

Su legno, PVC, vetro, leghe leggere, metallo già verniciato: se in buone condizioni, carteggiare finemente e sgrassare bene. Applicare una mano di primer adeguato al tipo di supporto.

Su metallo nuovo, non trattato: sgrassare ed asciugare bene il supporto eliminando ogni traccia di residuo di lavorazione e quindi applicare due mani di antiruggine ad acqua "ECO PROXID".

Su metallo, non trattato, con ruggine: carteggiare e/o sabbare secondo i casi e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine "KELAK". Poi procedere come per metallo nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane per le superfici murali), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Sulle superfici così preparate, applicare una o due mani di "DECOR FONDO", opportunamente diluito ed a copertura totale.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Tra una mano e l'altra far trascorrere almeno 6 ore, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Le finiture della linea "I DECORATIVI" vanno applicate generalmente dopo 24 ore dalla stesura dell'ultima mano di "DECOR FONDO". Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici calde, umide o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

Quinta Edizione. Data di compilazione: 12.12.2023. La presente annulla e sostituisce le precedenti.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<u>DILUIZIONE MAX:</u>	20% in peso (35% in volume) con acqua. La eventuale seconda mano con il 10% in peso (18% in volume) con acqua.
<u>RESIDUO SECCO:</u>	74% ± 1 (in peso).
<u>VISCOSITA' DI FORNITURA:</u>	Cps: 29000 ± 4500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2° C.).
<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg/lit: 1,67 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<u>PH:</u>	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C.
<u>BRILLANTEZZA:</u>	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°) - (ISO 2813).
<u>RAPPORTO DI CONTRASTO:</u>	Classe 2 (ISO 6504-3).
<u>RESISTENZA AL LAVAGGIO:</u>	Classe 1 (ISO 11998).
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq/lit: circa 6 per ogni mano per uno spessore del film secco di circa 80 micron.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Al tatto in circa 2 ore; circa 24 ore in profondità.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latte di plastica da 2,5 lt.
<u>TINTE:</u>	Bianco.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare tal quale nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV:

- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).
- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Valore di COV effettivo: 21.00 g/l

AVVERTENZE:

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.