



GRASSELLO DI CALCE - "Linea Teate"

RASATURA ALLA CALCE TRASPIRANTE, PER INTERNI

GENERALITÀ: "GRASSELLO DI CALCE" é un rivestimento decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulato con "fiore di calce" stagionato, cariche minerali, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti, che gli conferiscono ottima traspirabilità al vapore acqueo e d'aria, scarsa ritenzione di polvere, buona resistenza alle aggressioni chimico-fisiche o di natura infestante, blanda resistenza al lavaggio, con facilità di applicazione e finitura brillante.

"GRASSELLO DI CALCE" é ideale per la decorazione con aspetto finito di alto pregio estetico, di pareti, colonne, lesene, soffitti sia in cemento che a malta bastarda che a calce. Applicabile pertanto su murature opportunamente trattate, in, cemento, calce cemento, malta bastarda, ma anche su superfici lignee. Con queste superfici, il processo di carbonatazione, fa sì che il prodotto reagisca chimicamente creando un solido "corpo unico". Non applicabile direttamente su superfici in gesso e suoi derivati, coi quali il prodotto non lega chimicamente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su intonaci sfarinanti: spazzolare, spolverare ed applicare una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

Su vecchi intonaci ammalorati: si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendo con nuova malta. Eventuali vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica o sverniciatura e quindi la superficie va trattata con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua.

Su gesso e suoi derivati: applicare una pittura che faccia da "ponte" come il "FONDO DI CONTATTO TEATE" a granulometria finissima, oppure il "SILICAT BRIDGE" con granulometria fino a 500 micron.

In ogni caso il supporto non deve essere perfettamente asciutto (qualora secco va inumidito con acqua per favorire il corretto processo di carbonatazione), ma ben stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: fratazzo, spatola. Rimescolare il contenuto del barattolo specie dopo un lungo stoccaggio ed applicare con fratazzo inox sulla parete precedentemente inumidita, almeno 2 mani a distanza di 4 - 6 ore una dall'altra. Con lo stesso fratazzo si procede poi alla mano finale effettuando una discreta pressione fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida e liscia. Qualora si voglia incrementare il tasso di brillantezza e di resistenza al lavaggio e/o alla pulitura, è possibile sovrapplicare uno strato di cera d'api o di sapone di Marsiglia, omogeneamente distribuiti e lucidati sulla superficie stagionata. E' di estrema importanza bagnare abbondantemente la superficie, prima dell'applicazione di ogni mano di "GRASSELLO DI CALCE".

Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 6°C. e + 30°C. Non applicare su intonaci a base gesso direttamente, su superfici fortemente calde o gelide, in presenza di forte ventilazione.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Pasta densa, morbida, spatolabile.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,36 ± 0,05 a 23 ± 2°C.



- RESIDUO SECCO:** 76 ± 1% (in peso).
- PH:** 13,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C. **ATTENZIONE:** prodotto alcalino.
- DILUIZIONE MAX:** Nessuna, pronto all'uso. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso. Una piccola quantità di acqua potrebbe essere necessaria solo dopo lungo stoccaggio.
- TEMPERATURA PER NORMALE ED UNIFORME CARBONATAZIONE:** + 10°C.
- RESA TEORICA:** Su intonaci ben congruati il consumo medio é di 1,5 - 2 kg./mq. a finire.
- ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 2 ore; in profondità circa 24 ore.
- FINITURA:** Lucida anche senza cere.
- TINTE:** Bianco e colori di cartella.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte di plastica da lt. 5 - lt. 14.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- STOCCAGGIO:** Conservare nel contenitore originale ben sigillato, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane inalterato per 2 anni. Se deve essere stoccata una latta parzialmente utilizzata, pulire bene le pareti, poggiare sul prodotto un foglio di plastica ed infine chiudere ermeticamente il coperchio.

Classificazione VOC:

- **Pitture con effetti decorativi.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.**

VOC effettivo del prodotto: 40,00 g/l

AVVERTENZE: Il prodotto è da considerarsi pericoloso poiché ALCALINO; pertanto, contenendo anche sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.