



MINIOFOND

ANTIRUGGINE SINTETICA SPECIALE AL MINIO DI PIOMBO

GENERALITA': "MINIOFOND" é un'antiruggine caratterizzata da un ottimo potere anticorrosivo, alta copertura e facilità di applicazione. Formulata con alta percentuale di minio di piombo e resina alchidica. E' efficace anche nei casi più difficili di protezione di strutture in ferro o dove si richieda una lunga durata del supporto verniciato anche all'esterno. Utilizzato con ottimi risultati anche su legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Ferro nuovo: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Sgrassare con diluente "FATEC NITRO" ed asciugare.

Ferro già verniciato: sabbare, spazzolare, carteggiare fino a rimuovere completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente "FATEC NITRO" ed asciugare. In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile l'uso preventivo del convertitore di ruggine "KELAK", che comunque garantisce un ciclo di verniciatura più qualitativo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE: a pennello, a rullo, a spruzzo. In genere una sola mano è sufficiente. L'eventuale seconda va applicata dopo almeno 24 ore. Per il completamento del ciclo di verniciatura, sovrapplicare con almeno due mani di finitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente, prima dell'uso. In interni, aerare i locali durante l'applicazione.

DILUIZIONE: 10 - 15% in peso (15 - 20% in volume) con diluente "FATEC ACQUARAGIA" se applicato a pennello o a rullo; 5% in peso (7% in volume) con diluente "FATEC SINTETICO EXTRA" se applicato a spruzzo.

VISCOSITA' DI FORNITURA: 35" ± 5 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,70 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

GRADO DI MACINAZIONE: Scala N.S.: ≥ 5.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 30 minuti; in profondità dopo circa 24 ore.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 10 - 12 in una mano per uno spessore del film secco di circa 60 micron.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,250 lt. - 12 x 0,5 lt. - 4 x 2,5 lt. - latte da 15 lt.

TINTA: Arancio minio.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con diluente "FATEC ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO: Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Terza Edizione. Data di compilazione: 04.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.