



NEROBIT

VERNICE NERA BITUMINOSA

GENERALITA': "NEROBIT" é un primer monocomponente a base di bitumi pregiati disciolti in solventi nel pieno rispetto delle normative vigenti ed é caratterizzata da una buona resistenza all'azione corrosiva delle acque inquinanti. Per le sue caratteristiche é indicata per rivestire manufatti in ferro, tubi, serbatoi da interrare, pareti in calcestruzzo o muratura controterra; inoltre é il prodotto ideale per l'impiego come primer per guaine bituminose.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Ferro nuovo: carteggiare o spazzolare, se necessario, per rimuovere l'eventuale calamina e sgrassare con diluente "FATEC NITRO".

Ferro già verniciato e parzialmente degradato: carteggiare o spazzolare rimuovendo completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente "FATEC NITRO". Sulle parti corrose applicare una o più mani di antiruggine e nei casi più gravi anche una prima mano di convertitore di ruggine "KELAK".

Supporti cementizi o in muratura: spazzolare e spolverare fino a rimuovere eventuali frammenti, parti friabili, formazioni vegetali.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui oleosi.

APPLICAZIONE: a pennello, a rullo, a spruzzo. Far trascorrere 6 - 8 ore tra una mano e l'altra (in genere due mani sono sufficienti). Applicare con temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della eventuale diluizione.

DILUIZIONE: pronto all'uso; eventualmente al massimo con 10% in peso (15% in volume) di diluente "FATEC SINTETICO EXTRA" (solo per la prima mano e per supporti molto assorbenti).

RESIDUO SECCO: 47.50% ± 2.

VISCOSITA' DI FORNITURA: 19" ± 1 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,05 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 2 ore; fuori polvere in 30 minuti ; in profondità circa 12 ore.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 10 - 12 per mano.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,750 lt. - 4 x 4 lt. - latte da 16 lt.

TINTA: Nera.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con diluente "FATEC NITRO" immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO: Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Terza Edizione. Data di compilazione: 04.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.