



SCHEDA TECNICA N° 113

QUARZO PLASTICO MEDIO

RIVESTIMENTO PROTETTIVO A BUCCIA D'ARANCIA

GENERALITA': "QUARZO PLASTICO MEDIO" é un rivestimento altamente duraturo nel tempo che non teme alte o basse temperature, la salsedine marina, gli smog industriali ed urbani. A base di copolimeri stiroacrilici, pigmenti puri, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata ed additivi vari di qualità, "QUARZO PLASTICO MEDIO" é inoltre dotato di buona idrorepellenza e plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, particolare resistenza all'usura ed agli urti, buona resistenza al lavaggio, ottimo ancoraggio al supporto e potere riempitivo. Adatto ad applicazioni esterne ed interne.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi: imprimere con "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti d'acqua, dopo aver spazzolato e spolverato il supporto.

Su fondi vecchi o friabili: spazzolare, spolverare, sverniciare fino a rimuovere ogni tipo di residuo o eventuali strati sfoglianti; quindi imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale o con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua. Sui supporti così preparati, applicare una mano di fondo a colore con "QUARZO PLASTICO FINO" diluito col 25% in peso (35% in volume) d'acqua. In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana e di spugna. Lasciare trascorrere almeno 24 ore dalla mano di fondo, quindi applicare uno strato di "QUARZO PLASTICO MEDIO" con pennello o rullo di lana. Infine modellare con rullo di spugna, prima che intervenga l'essiccazione del prodotto. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate o ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE: Nessuna. Eventualmente con al massimo il 5% in peso (8% in volume) d'acqua.

RESIDUO SECCO: 78% ± 1.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 60000 ± 5000 (Brookfield / RVF 7 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,75 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 1 - 1,5 per una mano.

ESSICCAZIONE: Al tatto 3 - 4 ore; circa 24 ore in profondità.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: Latte da 2,5 lt. - 5 lt. - 14 lt.

TINTE: Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Rivestimenti Murali".

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Quarta Edizione. Data di compilazione: 14.03.2006. La presente annulla e sostituisce le precedenti.
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.