



## SCHEDA TECNICA N° 135

# STUCCO VENEZIANO – *Linea Teate*

## RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO PER INTERNI

**GENERALITA':** "STUCCO VENEZIANO" é un rivestimento decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, a base di legante sintetico, pigmenti inorganici, carbonato di calcio a granulometria finissima, addensanti sospensivanti che rendono la massa morbida e scorrevole, distendenti e brillantanti, battericida ad ampio spettro d'azione con caratteristiche di basso impatto ambientale, a finitura lucida tipo marmo, con minima ritenzione di sporco e notevole effetto cromatico. "STUCCO VENEZIANO" é il prodotto ideale per dare pregio alle superfici murali in interni di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti perché ripropone l'eleganza della finitura policromatica per cui le costruzioni veneziane furono additate quale esempio d'arte raffinata nei tempi passati. Il film applicato risulterà essere permeabile al vapor acqueo e d'aria, e debolmente resistente al lavaggio. Applicabile pertanto su murature opportunamente trattate, in gesso, cemento, calce cemento, malta bastarda, ma anche su superfici lignee.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Le vecchie pitture* devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio e/o consolidate con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

*I vecchi intonaci* ammalorati vanno risanati con l'applicazione di malte nelle parti danneggiate. Il fondo così preparato, va trattato con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua.

*Su fondi estremamente friabili.* è necessario imprimere almeno 24 ore prima, con una mano di "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale.

Per migliorare l'ancoraggio su fondi molto lisci, è consigliabile applicare una mano di "PITTURA AL QUARZO" opportunamente diluita. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (anche nelle varie mani di imprimitura) e ben stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** fratazzo, spatola. Stendere con fratazzo inox in tre passate lo "STUCCO VENEZIANO" ponendo attenzione ad eliminare con carteggiatura le eventuali sbavature formatesi durante l'applicazione (usare carta abrasiva molto fine). Ottenuta una superficie ben conguagliata procedere alla "spatolatura" con fratazzino o spatola inox fino ad ottenere l'effetto desiderato. Per ottenere l'aspetto lucido, lisciare a coltello con fratazzino o spatola inox prima che le spatolate siano completamente asciutte. Qualora si voglia incrementare il tasso di brillantezza e di resistenza al lavaggio e/o alla pulitura, è possibile sovrapplicare uno strato di cera d'api o di sapone di Marsiglia, omogeneamente distribuiti e lucidati sulla superficie stagionata. Applicare con temperature comprese tra + 5° C. e + 30° C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide, in presenza di forte ventilazione, o comunque in ambienti con elevata umidità relativa.

### **DILUIZIONE MAX:**

Nessuna. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso. Una piccola quantità di acqua potrebbe essere necessaria solo dopo lungo stoccaggio.

### **VISCOSITA' DI FORNITURA:**

Prodotto pastoso, cremoso, spatolabile.

**Quarta Edizione. Data di compilazione: 07.02.2018. La presente annulla e sostituisce le precedenti.**

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<b><u>PESO SPECIFICO:</u></b>	Kg./lt.: $1,70 \pm 0,10$ a $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .
<b><u>RESIDUO SECCO:</u></b>	$76 \pm 1\%$ (in peso).
<b><u>PH:</u></b>	$9,00 \pm 0,5$ a $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .
<b><u>RESA TEORICA:</u></b>	Kg./mq.: circa 1 su fondo liscio e ben livellato, a finire.
<b><u>ESSICCAZIONE:</u></b>	Al tatto 1 - 2 ore; in profondità circa 24 ore.
<b><u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u></b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<b><u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u></b>	Latte di plastica da 8 kg. - 24 kg.
<b><u>TINTE:</u></b>	Bianco e colori di cartella.
<b><u>STOCCAGGIO:</u></b>	Conservare nel contenitore originale ben sigillato, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane inalterato per 2 anni. Se deve essere stoccata una latta parzialmente utilizzata, pulire bene le pareti, poggiare sul prodotto un foglio di plastica ed infine chiudere ermeticamente il coperchio.

**Classificazione VOC:**

- **Pitture con effetti decorativi.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.**

**VOC effettivo del prodotto: 40,00 g/l**

**AVVERTENZE:**

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.