



SCHEDA TECNICA N° 136

SUMMER

IDROPITTURA LAVABILE OPACA PER INTERNI

GENERALITA': "SUMMER" é una idropittura murale per interni, traspirante, con buona resistenza al lavaggio (Classe III a Norma UNI EN 13300:2002), a finitura liscia, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, cariche carbonatiche calibrate e opacizzanti, ed additivi di alta qualità. La formulazione che ne consegue, conferisce alla pittura, le proprietà di essere di aspetto opaco (inferiore a 5 Unità Gloss, a Norma UNI EN 13300:2002) con alto punto di bianco, di resistere agli alcali del supporto, di avere un ottimo potere coprente (Classe II a Norma UNI EN 13300:2002) e un ottimo potere mascherante, di possedere notevole capacità di distensione e dilatazione sul supporto, di essere di facile utilizzo. Poiché a basso impatto ambientale, può essere applicata in tutti gli ambienti abitativi interni, sia su pareti che su soffitti. Adatta per applicazioni su superfici murali verticali, in gesso, scagliola, cartongesso e similari, in cemento, in calce-cemento, in malta bastarda, su intonaci tradizionali e premiscelati. Non idonea su superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi tirati a fino, rasati o comunque su superfici lisce: spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

Se la parete é già verniciata con una pittura a tempera, rimuovere la stessa agendo con un raschietto, dopo aver bagnato la superficie con acqua. Quindi spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

Su superfici già dipinte e in via di degrado: rimuovere eventuali strati sfoglianti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare come sopra.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, il più possibile liscio e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche, e da qualsiasi elemento che possa costituire barriera al perfetto ancoraggio del film sul supporto stesso.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Applicare con temperature comprese (supporto e ambiente) tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide (non superiore al 10%) o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale (non superiore all'80%), ed in presenza di forte ventilazione. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE MAX: 30% con acqua in peso (50% in volume) la prima mano; 25% con acqua in peso (40% in volume) la seconda mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) se applicato a spruzzo.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 15000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

Quarta Edizione. Data di compilazione: 10.03.2020. La presente annulla e sostituisce le precedenti.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



<u>RESIDUO SECCO:</u>	67% ± 1 (in peso).
<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg/lit: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<u>BRILLANTEZZA:</u>	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 60°).
<u>PH:</u>	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq/lit: 12 per ogni mano.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Al tatto in circa 1 ora; in profondità circa 24 ore.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latte di plastica da 5 lt. e da 14 lt.
<u>TINTE:</u>	Bianco.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.
<u>CLASSIFICAZIONE COV:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
<u>Valore di COV effettivo:</u>	7,00 g/l
<u>AVVERTENZE:</u>	Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.