

VETRIFICANTE ACRILICO

LUCIDANTE PROTETTIVO A BASE ACQUOSA

CARATTERISTICHE: "VETRIFICANTE ACRILICO" è un prodotto a base di copolimeri acrilici, con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata. Ideale per interni, per l'uso esterno bisogna considerare che fino a completa reticolazione della resina, questa nell'assorbire umidità ambientale, tende allo "sbiancamento"; il fenomeno scompare o dopo completa reticolazione che avviene in circa 28 giorni o con la variazione delle condizioni climatiche, sempre entro questo periodo. Il supporto trattato con "VETRIFICANTE ACRILICO", non trattiene lo sporco ed è quindi autopulente. Utilizzato anche come vernice antipolvere per superfici orizzontali e verticali. Può essere applicato su tutti i supporti lapidei assorbenti. Disponibile anche in versione opaca.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Rivestimenti plastici e supporti lapidei: spazzolare, spolverare, fino a rimuovere parti friabili o cadenti.

Su supporti estremamente assorbenti è necessario consolidare ed imprimere con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: a pennello di pura setola, a rullo di lana. Rimescolare bene prima dell'uso e durante l'applicazione, aver cura di non provocare scoloriture che darebbero luogo a delle inestetiche macchie. Se è necessaria la stesura di una seconda mano, lasciar trascorrere almeno 12 ore dalla prima. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa.

DILUIZIONE:

In genere nessuna. Comunque secondo il risultato estetico che si vuol raggiungere (effetto più o meno lucido) e della conformazione del supporto, si può diluire con una o due parti d'acqua.

ASPETTO:

Liquido bianco lattiginoso.

PESO SPECIFICO:

Kg./lt.: 1,04 ± 0,02 a 23 ± 2°C.

VISCOSITA' DI FORNITURA: 18" ± 3 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C.

PH:

8,5 ± 0,5 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA

Mq./lt.: 8 - 10 per ogni mano.

ESSICCAZIONE:

Al tatto 2 - 4 ore; 12 - 24 ore in profondità.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Bottiglie 12 x 1 lt - Taniche 4 x 5 lt - 25 lt.


LAVAGGIO ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 23.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 23.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.