



# WINNER

## IDROPITTURA MURALE SEMILAVABILE PER INTERNI SUPERCOPRENTE-TRASPIRANTE

**GENERALITA':** "WINNER" é una idropittura opaca, monocomponente, a finitura liscia, ad essiccazione fisica, adatta a decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui é richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa. A base di copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità "WINNER" é dotato anche di altissimo potere coprente, alto punto di bianco, perfetta traspirabilità, ottimo ancoraggio al supporto, buona resistenza all'abrasione a secco, stabilità agli alcali, buon potere riempitivo, facilità di applicazione. Ideale quindi per rivestire superfici murali e soffitti interni in gesso, cartongesso, scagliola, civile, masonite, in cemento e calce-cemento, su intonaci pronti e prefabbricati. Non idoneo per superfici calpestabili.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su superfici mai trattate:* stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILIFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

*Su superfici già dipinte:* asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore dalla eventuale mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

**DILUIZIONE MAX:** 30 in peso (40% in volume) con acqua la prima mano; 25 in peso (35% in volume) con acqua la seconda mano; 20% in peso (25% in volume) con acqua se applicato a spruzzo.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** Cps: 24000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

**RESIDUO SECCO:** 69% ± 1 (in peso).

**BRILLANTEZZA:** Gloss (60°): inferiore a 5 Unità.

**PH:** 9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.

**PESO SPECIFICO:** Kg/lt: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.



- RESA TEORICA:** Mq/lt: 12 - 14 per ogni mano.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte di plastica da 2,5 lt. - da 5 lt. - da 14 lt.
- TINTA:** Bianco.
- STOCCAGGIO:** Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.
- CLASSIFICAZIONE COV:**
- **Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).**
  - **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).**
  - **Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.**
- Valore di COV effettivo:** **6,00 g/l**
- AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.