



# **FISSATIVO UNIVERSALE PP**

## **Divisione Arcoline**

### **FISSATIVO ACRILICO A BASE ACQUA PER ESTERNI ED INTERNI**

**GENERALITA'**: "FISSATIVO UNIVERSALE PP" è un primer monocomponente, ad essiccamento fisico, formulato con resine acriliche insaponificabili ed additivi vari di qualità che gli conferiscono la capacità di isolare e consolidare fondi in calcestruzzo, muratura, cemento-amianto, gesso, cartongesso, intonaci a base calce-cemento, pannelli in fibrocemento, blocchi in cemento cellulare. "FISSATIVO UNIVERSALE PP", oltre ad avere grande resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, dando luogo ad una superficie compatta con assorbimento uniforme e facilmente verniciabile, migliorando le prestazioni e le rese delle pitture applicate successivamente.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*I supporti nuovi vanno spazzolati e spolverati fino a rimuovere ogni residuo friabile.*

*Su quelli già verniciati: raschiare e spazzolare la vecchia pittura non aderente, avendo cura di applicare "FISSATIVO UNIVERSALE PP" anche sulle eventuali stuccature.*

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe (che vanno rimosse e trattate con gli opportuni prodotti) e ben stagionato (almeno 4 – 6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola su supporti friabili - rullo di lana su supporti nuovi. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo 6 – 12 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Applicare con temperature comprese tra + 5° C. e + 30° C. Non applicare su pareti assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

**DILUIZIONE:** 1 lt. di "FISSATIVO UNIVERSALE PP" con al massimo 2 lt. di acqua;

Queste percentuali possono variare in funzione dell'assorbimento del fondo e del tipo di rivestimento utilizzato in finitura. In ogni caso, è buona regola evitare che la superficie trattata con "FISSATIVO UNIVERSALE PP" si presenti lucida.

**ASPETTO:** Bianco lattiginoso ad umido; trasparente a secco in parete.

**PESO SPECIFICO:** Kg/lt.: 1,02 ± 0,03 a 23 ± 2° C.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** 14" ± 2 Ford 4 a 23 ± 2°C.

**RESIDUO SECCO:** 13% ± 1 (in peso).

**Prima Edizione. Data di compilazione: 30.01.2015.**

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



- PH:** 8,50 ± 0.5 a 23 ± 2°C.
- RESA TEORICA:** Mq./lt.: 10 - 15 per una mano; dato molto variabile in relazione al potere di assorbimento del supporto ed alla sua granulometria (mediamente, con 5 lt, circa 75 mq in una mano).
- ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti, in profondità circa 24 ore. Sovraverniciabile dopo almeno 6 ore.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Bottiglie di plastica da 1 lt. – Tanche di plastica da 5 lt.
- STOCCAGGIO:** Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 12 mesi.
- CLASSIFICAZIONE COV:** Primer fissativi.  
Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
- AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.