

# PRONTO STUK

## STUCCO IN PASTA (TIPO FRANCESE) PER LEGNO E PER MURI

**GENERALITA':** "PRONTO STUK" é uno stucco in pasta riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa, metilcellulosa e cariche minerali inerti. Di facile, morbida e scorrevole applicazione, "PRONTO STUK" possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. È un prodotto essiccante all'aria che per spessori fino a 500 micron, non si ritira, non screpola e non ingiallisce. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione. Adatto ad applicazioni interne, sia su legno sia su muri.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su muro:* spazzolare e spolverare fino ad asportare dalla superficie eventuali tracce di vecchie pitture incoerenti ed ogni residuo friabile. Se il supporto dovesse presentarsi ancora friabile, è necessario consolidare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" opportunamente diluito.

*Su legno:* carteggiare finemente, spolverare e se necessario sgrassare con diluente "FATEC NITRO". Lasciar asciugare bene. In presenza di vernici incoerenti, è necessario rimuovere tutte le parti in fase di distacco.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** con spatola d'acciaio flessibile. Il film secco ottenuto, sia sottoforma di semplice stuccatura sia di rasatura, va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato, per evitare inestetiche macchie sulla finitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare poco e lentamente, prima dell'uso. E' consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione.

**ASPETTO:** Pasta densa, cremosa, spatolabile.

**DILUIZIONE:** Nessuna. Pronto all'uso.

**RESIDUO SECCO:** 70% ± 1.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,70 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA:** Non calcolabile. Indicativamente per rasature di 500 micron di spessore, circa 1.4 kg./mq.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti; carteggiabile già dopo 1 ora.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.


**CONFEZIONI DI VENDITA:** 24 x 0,250 lt. - 12 x 0,5 lt. - latte da 2,5 lt. - 12,5 lt.

**TINTA:** Bianco.

**Terza Edizione. Data di compilazione: 05.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti.**  
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



**Colorificio ARCO S.p.a.**  
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)  
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



**STOCCAGGIO:**

Conservare nella confezione originale ben chiusa in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

**Terza Edizione. Data di compilazione: 05.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.**