

Generalità

MICACEO: Vernice protettiva anticorrosiva ad alta percentuale di ossido di ferro micaceo lamellare con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche "Mariner Micaceo" viene impiegato per proteggere ed abbellire manufatti in ferro quali: porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto ma anche superfici in legno. A lavoro ultimato si ottiene una superficie più o meno ruvida con gradevole aspetto "antico". La sua struttura tixotropica, permette una facile applicazione senza colature. Adatta sia in esterni sia in interni. Disponibile nelle versioni "F" (grana fine) e "G" (grana grossa). La particolare formulazione zincoaderente permette al film secco di aderire perfettamente e tenacemente su supporti zincati e in lega leggera (alluminio, rame, acciaio inox) senza la necessità di fondi ancoranti.

Preparazione del supporto

Ferro nuovo e supporto zincato

Pulire e sgrassare con "FATEC NITRO" eliminando ogni traccia di calamina, se necessario usare una spazzola d'acciaio e quindi spolverare. Su ferro applicare una mano di antiruggine "MINOFOND" o "PROXID" o "FERCROM". Se il supporto oltre ad essere nuovo, è perfettamente pulito, è possibile non applicare la mano di antiruggine. Su supporto zincato non è necessario applicare mani di ancorante.

Ferro verniciato e parzialmente degradato

Ferro già verniciato e parzialmente degradato: spazzolare a fondo ogni traccia di ruggine e rimuovere eventuali strati sfoglianti di vernice, carteggiare tutta la superficie, spolverare bene ed infine trattare le parti corrosive con due mani di antiruggine "MINOFOND" o "PROXID" o "FERCROM".

Su legno

Su legno, procedere come per un normale smalto sintetico.

Alluminio, rame acciaio inox

Spazzolare e sgrassare con acqua e detergente per la casa. Risciacquare ed asciugare immediatamente.

In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile sabbiare a ferro nuovo o ripulire il più possibile e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine "KELAK". L'uso del convertitore di ruggine, anche su supporti poco arrugginiti, comunque garantisce un ciclo di verniciatura più qualitativo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

Applicazione

A pennello, a spruzzo. Far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra considerando anche le applicazioni dei vari fondi di preparazione. Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della diluizione. Il film secco del "MICACEO" può essere ulteriormente protetto e reso lucido e più facilmente lavabile, con la sovrapplicazione, a distanza di almeno 96 ore, di una mano di "MARINER TRASPARENTE". Comunque la pulizia del film secco, in quanto molto abrasivo, va fatta sempre con spazzole o pennelli con setole morbide e mai utilizzando stracci, panni, spugne o simili.

Attrezzi



Diluizione Micaceo MAX

10%-20% in peso
15%-30% in volume
con Fatec Acquaragia

Resa Teorica

Al tatto in circa 3 ore;
circa 24 ore in profondità



Stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini

Confezioni di Vendita

4 x 2,5 - 12 x 0,750 lt.
Latte da 16 lt.


Lavaggio Attrezzi

Con "FATEC NITRO"
immediatamente dopo l'uso



micaceo

protettivo, anticorrosivo, zincoaderente



ARCO

Cartella Colori



011/F Grigio fiorentino (grana fine)



012/G/L Grigio fiorentino (grana grossa)
Finitura lucida (Mariner trasparente)



014/G Grigio scuro (grana grossa)



014/F Grigio scuro (grana fine)



013/G Grigio scuro (grana grossa)



018/G Grigio grafite (grana grossa)



019/G Bronzo (grana grossa)



020/G Rame rinascimento (grana grossa)



045/G Nero (grana grossa)



046/G Verde petrolio (grana grossa)



Characteristics

MICACEO: Protective anticorrosive with a high percentage of iron-micaceous oxide in its formula and a high resistance against atmospheric agents. Due to its characteristics, "MICACEO" is used to protect and decorate iron handworks such as: doors, windows, gates, balconies, banisters and wood surfaces also. Once applied, the treated surfaces is rough with a pleasant old fashioned aspect. Its chemical structure is thixotropic so that it allows an easy application without drops. Suitable for internal and external surfaces. Available in "F" version(fine grain) and "G" version (rough grain). Its particular formula allows an excellent performance on galvanized iron surfaces or on light alloys(aluminium, copper, stainless steel) without any previous application of primer.

Support preparation

New iron or galvanized iron

Clean and degrease with "FATEC NITRO" eliminating any trace on dirty parts, use a stainless steel brush if necessary. On new iron apply a layer of antirust "MINIOFOND" or "PROXID" or "FERCROM". Do not apply any antirust product if the surface is new and well cleaned. Do not apply any primer on galvanized iron surface.

Old painted Iron

Brush away any trace of rust and remove eventual chalking parts, sandpaper the whole surface, brush well and then treat the damaged parts with two layers of antirust "MINIOFOND" or "PROXID" or "FERCROM".

On wood

Proceed as in case of a normal synthetic enamel.

Aluminium, copper, stainless steel

Clean and degrease with water and a common cleaner. Rinse and dry immediately.

In case of very rusty surfaces, it is advisable to sandblast up to obtain new iron or clean as much as possible and then apply a layer of converter of rust "KELAK". It is possible to use the converter also on not so rusty surfaces. In fact, its use ensures the best quality of the product. In any case the surface must be dry and free from any oily or chalking parts.

Application

Brush or by spray. Respect an interval of 24 hrs. between the first layer of product and the second one, also considering the applications of other products before. Apply in temperatures below +5°C and + 30°C. Do not apply on surfaces directly exposed to sun rays, on frost surfaces, in case of strong wind or when there is a high percentage of humidity. In case of internal use, ventilate well during the application. Mix well before application and dilution. After at least 96 hrs. of the final application, it is possible to apply a layer of "MARINER TRASPARENTE". So that its final aspect will be glossy and easier to clean. Always use soft brushes to clean the surface.

Tools



Dilution MAX For Micaceous

10%-20% in weight
15%-30% in volume
with FATEC acuaragia

Drying Process:

3 hours to the touch
24 hours in depth

Theoric Coverage

Sqm/lit. 10-12 per each layer
for a 60 micron thickness

Dilution MAX For Tight Zinc

5% -15% in weight
8%-20% in volume
with FATEC acuaragia or diluente sintetico extra

Storage

Keep in a cool dry place far from
frost and from the reach
of children

Dilution MAX Micaceous r.e.

15% in weight
20% in volume
with FATEC diluente sintetico extra

Storage

4 X 2,5 - 12 X 0,750
16 lt. buckets

Sales Packaging

Tool Maintenance

Wash with FATEC NITRO
immediately after use.

For further information, see the technical data sheet.



TON-KARTA MICACEO

Opće karakteristike

Zaštitni antikorozivni lak s velikim postotkom oksida tinjage željeza s visokom otpornošću na atmosferska djelovanja. Zbog svojih osobina "MICACEO" se koristi za zaštitu i uljepšavanje ručno izrađenih željeznih vrata, prozora, ograda, dvorišnih vrata, balkona, umjetničkih predmeta od kovanog željeza, ali i drvenih površina. Po završenom poslu dobije se površina manje ili više zrnaste granulometrije s efektnim antiklim izgledom. Njegova tiksotropska struktura omogućava laku primjenu bez cijedjenja. Prikładan je za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupan je u verziji "F" (finija granulometrija) i "G" (grublja granulometrija). Specijalna formulacija proizvoda omogućuje perfektnu adheziju suhog filma na pocijanane podloge, te na podloge od laki legura (aluminij, bakar, inox) bez prethodnog nanošenja temeljnog premaza.

Priprema podloge:

NOVO ŽELJEZO I POCINČANA PODLOGA :

Očistiti i odmasti s nitro razrijedivačem "Fatec Nitro" eliminirajući svaki trag sivo-žučkastih ili zelenih kristalnih masa cink-silikata, ako treba upotrijebiti čelični četku, zatim isprašiti. Na željezo nanjeti jedan sloj antikorozivnog temeljnog premaza "MINIFOND" ili "PROXID" ili "FERCROM". Ako je podloga osim što je nova i savršeno čista, ne mora se primijeniti temeljni premaz.

Već lakirano i djelomično degradirano Željezo:

Temeljito isčetkati svaki trag rde i laka koji se ljušti, izbrusiti papirom čitavu površinu, dobro isprašiti i na kraju tretirati djelove zahvaćene korozijom s dva premaza antikorozivnog temeljnog premaza "MINIFOND" ili "PROXID" ili "FERCROM".

DRVO:

Postupiti kao kod bilo kojeg normalnog alkidnog (uljnog) laka. U svakom slučaju podloga mora biti savršeno suha i bez lomljivih ili masnih ostataka.

ALUMINIJ, BAKAR, INOX

Očistiti i odmasti običnim deterdžentom. Odmah zatim sprati i posušti.

U slučaju vrlo zardalih podloga preporučuje se pjeskariti ili očistiti što je više moguće, a zatim dati jedan premaz konvertitora rde "KELAK". Upotreba konvertitora rde, i na površini s malo rde, svakako garantira kvalitetnije lakiranje.

MICACEO Aderent la suprafete zincante

Generalitati

E-mail protector anticoroziv cu continut mare de oxid de fier micaceu cu gred mare de rezistență la agentii atmosferici. Datorita caracteristicilor pe care le are MICACEO se foloseste pentru protejarea si infrumusetarea fierului forjat cum ar fi: usi, ferestre, jgheaburi, porti, balcoane, obiecte artistice din fier batut si chiar si suprafete din lemn. La finalul aplicarii veti obtine o suprafata aspră cu aspect antic. Compozitia produsului permite o aplicare usoara fara a lasa urme. Este indicat atat pentru interioare cat si pentru exterior. Este disponibil in doua versiuni "F" (granulatie fina) si "G" (granulatie mare).

Pregatirea suportului:

FIER NOU:

Se curata si degreseaza cu Fatec Nitro eliminand astfel orice urma de impuritati. Daca este necesar folositi o perie de sarma pentru a curata si apoi indepartati praful care ramane. Aplicati un strat de grund – MinioFond, Proxid sau Fiercrom. Daca suportul nou este perfect curat nu este obligatorie aplicarea unui grund.

FIER VOPSIT SAU DEGRADAT:

Curatati bine cu peria de sarma orice urma de rugina si indepartati eventualele exfolieri, smirgheluiti, toata suprafața si indepartati bine praful iar la sfarsit tratati portiunile corodate cu doua straturi de grund: MinioFond, Proxid sau Fiercrom. In cazul fierului foarte ruginit va statui sa-l sablati si cutatati foarte bine, dupa care sa aplicati un strat de decapant de rugina Kelak. Folosirea decapantului chiar si pe supaturile putin ruginute garanteaza un ciclu de vopsire mult mai bun. In orice caz suportul trebuie sa fie bine uscat si fara urme de reziduuri friabile sau uleioase.

LEMN:

Se procedeaza la fel ca la aplicarea unui e-mail sintetic.

APLICARE:

Se aplica cu pensula sau pistolul. Lasati sa treaca cel putin 24 ore intre aplicari tinand cont si de stratul de grund aplicat. Se aplica la temperaturi cuprinse intre 5°C si 30°C. Nu se aplica pe suprafete expuse la soare, incisie sau reci, sau in cazul unui grad de umiditate ridicat. Amestecati bine inainte de a face dilutia si utilizare. In cazul aplicarii la interior aerisiti bine incaparea. Pelicula de MICACEO poate fi ulterior protejata obtinandu-se astfel o suprafata mai lucioasa si mai usor de spalat aplicand dupa 96 de ore un strat de Mariner Trasparente. Curatarea suprafetelor vopsite se face cu pensule sau perii cu par moale.

Tinte realizzabili al tintometro



26 Piombo



28 Grigio titanio



24 Grigio ghisa



27 Polvere di zinco



35 Grigio argento



30 Grigio fumo



31 Grigio calcestruzzo



25 Grigio cemento



36 Grigio oliva



32 Grigio muschio



39 Beige sacco



37 Grigio kaki



29 Grigio medio



33 Grigio verde



34 Grigio azzurro



42 Azzurro capri



22 Grigio lilla



38 Grigio viola



44 Verde ruta



43 Verde menta



23 Grigio rossiccio



40 Rame



41 Rosso ossido



21 Ruggine

Dilutie MAX Micaceo

10-20% in greutate (15-30% in vol.) cu Fatec Aquaragia.

Acoperire Teoretica:

mp/l 10-12 pentru fiecare strat (aprox. 60 microni).

Depozitare

Se pastreaza la loc uscat si bine aerisit departe de surse de incalzire si sisteme de racire.

Dilutie MAX Zincoaderente

5-15% in greutate (8-20% in vol.) cu Fatec Aquaragia / Fatec Sintetico Extra.

Dilutie MAX Micaceo r.e.

15% in greutate (20% in vol.) cu Fatec Sintetico Extra.

Vascozitate

Aspect tixotropic.

Curatarea Uneltelor

Cu Fatec Nitro imediat dupa vopsire.

Pakiranje

Pribor



Rijedenje MAX Micaceo

10-20% po težini (15-30% volumenski) razrijedivačem Fatec Acquaragia.

Rijedenje MAX Zincoaderente

5-15% po težini (8-20% volumenski) razrijedivačima Fatec Aquaragia ili Fatec Sintetico Extra.

Rijedenje MAX Micaceo r.e.

15% po težini (20% volumenski) razrijedivačima Fatec Sintetico Extra.

Prakticna Izdašnost

10-12 m2/l za svaki premaz za postizanje suhog filma debljine oko 60 mikrona.

Skladištenje

Čuvati na svježem i prozračnom mjestu, daleko od izvora topline, zaštićeno od hladnoće i izvan dosega djece.

Sušenje

Oko 3 sata na dodir. Dubinskioko 24 sata.

Pranje Pribora

Nitro razrijedivačem "Fatec Nitro" neposredno nakon upotrebe.

Pakiranje

4 x 2,5 l - 12 x 0,750 l - 16 l.