

N° 100



PRIMER SILICAT

FISSATIVO AGGRAPPANTE AI SILICATI

GENERALITÀ

“PRIMER SILICAT” è un primer in fase acquosa specifico per pitture e rivestimenti ai silicati in quanto non crea “barriera” alla reazione tra intonaco cementizio e finitura ai silicati anzi la prepara. Possiede ottime proprietà consolidanti per i supporti friabili, buon potere idrofobizzante, alta penetrazione e resistenza agli alcali. A base di silicato di potassio stabilizzato e copolimeri stiroilacrilici, è idoneo ad utilizzo sia esterno sia interno. Adatto per applicazioni su superfici porose ed assorbenti come intonaci a base calce o comunque minerali, intonaci macroporosi ed anche su quelli cementizi. Non adatto su supporti a base gesso e suoi derivati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti nuovi, devono essere spazzolati e spolverati fino ad eliminare ogni residuo friabile. In presenza di rivestimenti plastici sia essi in buono stato sia in via di degrado, bisogna asportare bene il tutto grattando anche la superficie del supporto impregnata dalla precedente pittura. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

A pennello di pura setola (su supporti friabili), a rullo di lana (su supporti nuovi). Lasciar asciugare bene il prodotto, che è sovraverniciabile dopo 8 ore, e per buona regola, il supporto trattato, non deve presentarsi traslucido. Applicare con temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimiscolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

PH	13 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg./lt.: 1,06 ± 0,02 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Al massimo con due parti di acqua, in relazione al tipo di supporto da trattare



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore



RESA TEORICA

Mq/lit: 12 – 13 per mano

SOVRAVERNICIABILE

Dopo almeno 8 ore

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie di plastica da 1 lt - Taniche di plastica da 5 lt e 25 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.