

N°133



SPRING

IDROPITTURA MURALE OPACA TRASPIRANTE PER INTERNI

GENERALITÀ

“SPRING” è una idropittura murale, monocomponente, opaca, traspirante per interni, ad essiccazione fisica, a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità, adatta alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente abitativo (bagni, cucine) ove non è richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti. “SPRING”, oltre ad essere facilmente applicabile, è dotato a secco di una buona copertura e resistenza all’abrasione, di ottimo ancoraggio al supporto e di perfetta traspirabilità tanto da evitare la formazione di condensa, di buon potere riempitivo, e discreto punto di bianco. Applicabile su superfici in gesso, cartongesso e scagliola, in cemento e calce-cemento, su intonaci pronti, su premiscelati, su prefabbricati, dopo opportuna preparazione dei vari supporti. Non adatta per applicazioni in esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici mai trattate: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con “ACRILFIX FORTE” diluito con 6 parti d’acqua.

Su superfici già dipinte: asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con 2 parti d’acqua.

In presenza di muffe è necessario pretrattare con la soluzione risanante “AF5”. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, asciutto ed esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline, e da colonie batteriche infestanti.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l’altra, e dalla eventuale mano di imprimitura. La temperatura di applicazione (supporto e ambiente) deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide o calde, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale, e in presenza di forte ventilazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 23000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23°C)
RESIDUO SECCO	70% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,70 ± 0,05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 60°).
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l’uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
50% in vol per la prima mano;
35 % in vol per la seconda mano



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 2 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10 - 12 mq/lit per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 2,5 lt - 5 lt - 14 lt.

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 6,68 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.