

N°137



SPRING SUPERBIANCA

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI AD ALTO
PUNTO DI BIANCO

GENERALITÀ

“SPRING SUPERBIANCA”, è una idropittura murale opaca, monocomponente, a finitura liscia, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio cristallino, biossido di titanio, additivi vari di qualità, adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni, gallerie e di qualsiasi altro ambiente abitativo e non. “SUPERBIANCA”, oltre ad essere facilmente applicabile, è dotata a secco anche di un ottimo potere coprente e di buona resistenza all’abrasione a secco, di ottimo ancoraggio al supporto e di perfetta traspirabilità tanto da evitare la formazione di condensa, di buon potere riempitivo, nonché di un alto punto di bianco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici mai trattate: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con “ACRILFIX FORTE” diluito con al massimo 6 parti d’acqua in peso.

Su superfici già dipinte: asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti d’acqua.

In presenza di muffe è necessario pretrattare con la soluzione risanante “AF5”. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, liscio e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola – rullo di lana – spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm) – airless. Lasciar trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l’altra e dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide ed in ambienti con elevata umidità relativa. Rimiscolare bene e lentamente prima dell’utilizzo e della diluizione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 22000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	70% ± 1 (in peso)
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,70 ± 0,05 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l’uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
50% in vol per la prima mano;
35 – 40% in vol per la seconda mano
25 – 30% in vol se applicato a spruzzo



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 – 2 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10 – 12 mq/lt per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 2,5 lt - 5 lt - 14 lt. Su richiesta, disponibile anche in cubotti da 1000 litri con prodotto "pronto uso" da utilizzare al massimo entro 30 giorni dalla consegna.

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.