

N° 14



ANCORCROM

ANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE E
LEGHE LEGGERE

GENERALITÀ

“ANCORCROM” è un fondo ancorante zincoaderente con proprietà antiruggine corrispondente al capitolato “ASTM TT-P-1757”. L’alta percentuale di fosfato di zinco e la presenza di dispersione fenolica rende “ANCORCROM” specifico per permettere l’adesione di smalti e vernici su supporti quali lamiere zincate, leghe leggere e plastica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Metallo nuovo: lavare e sgrassare con diluente “NITRO” o diluente “ACETONE PURO”, quindi asciugare bene con un panno pulito.

Metallo già verniciato: spazzolare, carteggiare, sverniciare, asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi; lavare e sgrassare con “NITRO” o “ACETONE PURO”, quindi asciugare bene con un panno pulito.

Plastica: carteggiare per rendere un po’ ruvida la superficie, spolverare, lavare e sgrassare con “NITRO” o “ACETONE PURO”, quindi asciugare bene con un panno pulito. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui oleosi.

APPLICAZIONE

A pennello o a spruzzo. “ANCORCROM” non va applicato a copertura totale del supporto perché quantità e spessori troppo elevati, ne comprometterebbero l’adesione. E’ sufficiente una unica mano. Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore con sintetici, 48 ore con rapide essiccazioni, 72 ore con nitrocombinati. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di elevata ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambiente fortemente umido. Rimescolare prima dell’uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	180” ± 10 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg./lt.: 1,30 ± 0,05 a 23 ± 2°C
GRADO DI MACINAZIONE	Scala N. S.: > 7
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente “FATEC NITRO” immediatamente dopo l’uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

13 – 18% in vol con diluente
“SINTETICO EXTRA”



ESSICCAZIONE

Fuori polvere in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

20–25 mq/lt per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

0,375 lt - 0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

TINTE

Giallo non coprente

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 40 g/l