



VETRIFICANTE ACRILICO LUCIDO

N° 142L

LUCIDANTE PROTETTIVO A BASE ACQUOSA

GENERALITÀ

“VETRIFICANTE ACRILICO” è un prodotto a base di copolimeri acrilici, con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata. Ideale per interni, per l'uso esterno bisogna considerare che fino a completa reticolazione della resina, questa nell'assorbire umidità ambientale, tende allo “sbiancamento”; il fenomeno scompare o dopo completa reticolazione che avviene in circa 28 giorni o con la variazione delle condizioni climatiche, sempre entro questo periodo. Il supporto trattato con “VETRIFICANTE ACRILICO”, non trattiene lo sporco ed è quindi autopulente. Utilizzato anche come vernice antipolvere per superfici orizzontali e verticali. Può essere applicato su tutti i supporti lapidei assorbenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rivestimenti plastici e supporti lapidei: spazzolare, spolverare, fino a rimuovere parti friabili o cadenti.

Su supporti estremamente assorbenti è necessario consolidare ed imprimere con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito al massimo con 2 parti d'acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

A pennello di pura setola, a rullo di lana. Rimescolare bene prima dell'uso e durante l'applicazione, aver cura di non provocare scolature che darebbero luogo a delle inestetiche macchie. Se è necessaria la stesura di una seconda mano, lasciar trascorrere almeno 12 ore dalla prima. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assotati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminente di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido bianco lattiginoso
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,04 ± 0,02 a 23 ± 2°C
VISCOSITÀ DI FORNITURA	18" ± 3 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

In genere nessuna. Comunque secondo il risultato estetico che si vuol raggiungere (effetto più o meno lucido) e della conformazione del supporto, si può diluire con una o due parti d'acqua.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 2-4 ore;
in profondità circa 12 - 24 ore



RESA TEORICA

Mq/lit: 8 10 per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie 1 lt - Taniche 5 lt - 25 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 23 g/l.