

N°148



# WINNER

**IDROPITTURA MURALE SEMILAVABILE PER INTERNI  
SUPERCOPRENTE - TRASPIRANTE**

## GENERALITÀ

“WINNER” è una idropittura opaca, monocomponente, a finitura liscia, ad essiccazione fisica, adatta a decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa. A base di copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità “WINNER” è dotato anche di altissimo potere coprente, alto punto di bianco, perfetta traspirabilità, ottimo ancoraggio al supporto, buona resistenza all’abrasione a secco, stabilità agli alcali, buon potere riempitivo, facilità di applicazione. Ideale quindi per rivestire superfici murali e soffitti interni in gesso, cartongesso, scagliola, civile, masonite, in cemento e calce-cemento, su intonaci pronti e prefabbricati. Non idoneo per superfici calpestabili.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Su superfici mai trattate:** stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di “ACRILFIX FORTE” diluito con 6 parti d’acqua.

**Su superfici già dipinte:** asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con 2 parti d’acqua.

In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l’altra ed almeno 24 ore dalla eventuale mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale. Rimiscolare bene e lentamente prima dell’uso.

## INFORMAZIONI TECNICHE

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VISCOSITÀ DI FORNITURA | Cps: 24000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C) |
| RESIDUO SECCO          | 69% ± 1 (in peso)                                            |
| PH                     | 9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C                                        |
| PESO SPECIFICO         | Kg/lit: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C                               |
| BRILLANTEZZA           | Gloss (60°): inferiore a 5 Unità                             |
| LAVAGGIO ATTREZZI      | Con acqua immediatamente dopo l’uso                          |

## STRUMENTI



### DILUIZIONE MAX

Con acqua:  
40% in vol per la prima mano;  
35% in vol per la seconda mano  
25% in vol se applicato a spruzzo



### ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;  
in profondità circa 24 ore.



### RESA TEORICA

12 - 14 mq/litro per mano

## CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

## TINTE

Bianco

## STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

## CLASSIFICAZIONE COV

**Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 6,00 g/l**

## AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.