



ECÒ TERMOSIFONI

N° 167

SMALTO ACRILICO AD ACQUA, NON
INGIALLENTE, PER ESTERNI ED INTERNI

GENERALITÀ

A base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, "ECO TERMOSIFONI" è a basso impatto ambientale, inodore, ingiallente. Di aspetto semilucido, il prodotto contiene un inibitore di corrosione, che gli permette di essere applicato direttamente sui termosifoni e in genere sui caloriferi, sia essi in alluminio, che in ghisa, che in ferro. Di facile impiego, con notevole capacità di distensione, con ottimo potere coprente, con altissima resistenza al lavaggio, "ECO TERMOSIFONI" resiste al bloking a + 50°C. e quindi non è più soggetto alla fastidiosa sensazione di appiccicosità al tatto. Adatto per applicazioni interne in tutti quegli ambienti come scuole, ospedali, uffici, largamente frequentati, ove si voglia applicare un prodotto il più possibile rispettoso dell'ambiente e dell'uomo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporto nuovo: sgrassare bene con diluente "ACETONE PURO" asportando ogni traccia di eventuale calamina.

Su supporto già verniciato in ottimo stato: carteggiare finemente, spolverare, sgrassare con acqua e detergente per la casa, asciugare bene.

Su supporto con presenza di ruggine: asportare il tutto tramite spazzolatura energica, spolverare, sgrassare con diluente "ACETONE PURO". Nei casi più difficili può essere necessario applicare, almeno 24 ore prima, una mano di convertitore di ruggine "KELAK".

Su supporti in lega leggera: sgrassare con acqua e detergente o con diluente "ACETONE PURO" e quindi asciugare bene.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE

A pennello, a spruzzo. Far trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 1600 ± 200 (Brookfield / RVF 4 / -20 rpm / a 23 ± 2°C)
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,20 ± 0,05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Gloss (60°): 30 ± 10
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Pronto all'uso



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 ora;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10-12 mq/lit per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

In plastica da 2,5 lt - 0,750 lt - latte di metallo da 16 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture lucide per pareti e soffitti interni (Gloss > 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/b, tipo BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 60 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.