

N° 181



COPRIFUMO AD ACQUA

PITTURA MURALE OPACA COPRIMACCHIA, INODORE, PER INTERNI

GENERALITÀ

“COPRIFUMO AD ACQUA” è formulato con una finissima dispersione acquosa di copolimeri acrilici. E’ una idropittura monocomponente, ad essiccazione fisica. Copre macchie di fumo, unto, grasso, fuliggine, nicotina, caffè, principalmente su pareti interne, ma è utile anche per superfici esterne riparaste. Una volta applicato, il film è opaco e perfettamente lavabile, nonché facilmente smacchiabile (rimuovere entro al massimo una ora la eventuale macchia), ma lascia inalterata la normale permeabilità del supporto. Di facile applicazione e di aspetto leggermente tixotropico, tanto che non si verificano sgocciolature all’atto della posa in opera. Applicabile su superfici in gesso, cartongesso, intonaci cementizi, premiscelati, prefabbricati, rifiniture a civile. “COPRIFUMO AD ACQUA” può essere usato sia come finitura su ampie superfici, sia come trattamento localizzato delle macchie in quanto è sovraverniciabile con le tradizionali idropitture di alta qualità. Profumato con una gradevole fragranza d’agrumi. Per il suo basso impatto ambientale, può essere applicato in tutti gli ambienti abitativi ed in quelli più critici come scuole, corridoi d’ospedale, ambulatori, o dove si lavorano e/o stoccano gli alimenti senza contatto diretto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se **le pareti sono già rivestite con tempera o similari**, è necessario rimuovere il tutto bagnando con acqua ed asportando con raschietto. In presenza di pitture più resistenti e macchiate, carteggiare finemente e quindi spolverare. Se **il supporto si presenta in condizioni estreme** (ad esempio dopo un incendio) è consigliabile prelavare con una soluzione di acqua e soda caustica in rapporto 5 – 1 (tutelandosi mediante l’adozione di sistemi protettivi individuali come maschera, guanti, occhiali). Lasciare agire per qualche ora, quindi carteggiare finemente ed infine spolverare. Qualora la superficie fosse friabile, consolidare con una mano di “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con 2 parti d’acqua.

Legno: stuccare, carteggiare, spolverare la superficie da trattare ed applicare, almeno 8 ore prima, una mano di fondo “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito al massimo con due parti di acqua in peso.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 4 ore tra una mano e l’altra. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. In genere sono sufficienti due mani; una eventuale terza e dopo almeno 24 ore, può essere necessaria nei casi più estremi. La posa in opera può avvenire, senza nessun rischio, in ambienti chiusi. Sovraverniciabile con le idropitture tradizionali ad alta qualità dopo almeno 24 ore dall’applicazione dell’ultima mano. Non applicare su superfici fortemente calde o gelide, ed in ambienti con elevata umidità relativa.

INFORMAZIONI TECNICHE

RESIDUO SECCO	49% ± 1 (in peso)
PESO SPECIFICO	Kg./lt. 1,26 ± 0,05 a 23 ± 2°C
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.). Nel tempo il prodotto tende alla tixotropia, specie se stoccato in ambiente freddo
PH	9 ± 0,5 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

14% in vol la prima mano;
7% in vol la seconda mano.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

4 mq/lt per due mani. La resa viene comunque influenzata dall'assorbimento dei vari supporti e dalla "gravità" delle macchie da mascherare.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0,750 – 5 – 14 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 6,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.