

N° 182



ACRILSIL

**PRIMER AI SILOSSANI IDRODILUIBILE PER
ESTERNI ED INTERNI**

GENERALITÀ

Primer di fondo, in solvente acquoso, a base di polimero silossanico oligomerico, monocomponente, ad essiccazione fisica. Viene usato come primer in cicli di verniciatura con pitture e/o rivestimenti silossanici. Di facile applicazione, presenta ottimo potere penetrante, consolidante, uniformante del supporto oltre che idrorepellenza, traspirabilità, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Può essere applicato su intonaco civile, calcestruzzo, prefabbricato, mattone, tufo, vecchie pitture ben aderenti anche se a base calce o silicato. Va sempre sovraverniciato con pitture e rivestimenti di finitura. Non idoneo a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare va spolverata avendo cura di rimuovere tutte le parti non aderenti. Comunque deve essere asciutta e ben stagionata (almeno 28 giorni per intonaci nuovi a base cementizia e 90 giorni per quelli a base calce). In presenza di efflorescenze saline e dopo loro rimozione, il supporto va pretrattato con "ANTISALNITRO" in una unica mano, fino a saturazione. Rimuovere qualsiasi traccia di colonie infestanti di origine vegetale, fungina, animale, e di sostanze oleose o comunque inquinanti.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola che permette una maggior penetrazione del primer nel supporto specie se datato; utilizzabile anche il rullo di lana. Applicare con temperatura (supporto e ambiente) compresa tra +5°C e +30°C, su pareti non assolate e non gelide, in giornate non fortemente ventilate, nella non imminenza di pioggia o comunque in condizioni di non elevata umidità ambientale. Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore. In genere è sufficiente una unica mano. Quando essiccato, il prodotto applicato non deve dare origine a superficie lucida o traslucida; la superficie dovrà avere un aspetto neutro naturale o effetto bagnato, indice di una perfetta penetrazione nel supporto senza la formazione di pellicola che può essere "dannosa" per il proseguo della corretta applicazione delle successive finiture. Durante l'applicazione, la eventuale formazione di schiuma è indice di idonea penetrazione del primer nel supporto.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido fluido, bianco lattiginoso
VISCOSITÀ DI FORNITURA	10"± 2 - Coppa Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,00 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	15 ± 1% (in peso)
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Massimo con due parti di acqua e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 18 ore.



RESA TEORICA

120 - 150 grammi/mq in una mano e comunque variabile in funzione dell'assorbimento del supporto

SOVRAVERNICIABILE

Dopo almeno 24 ore

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie di plastica da 1 lt - Taniche di plastica da 5 lt e 25 lt

TINTA

Trasparente, neutra

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno 9 mesi. Non disperdere il prodotto o i suoi residui nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 6 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto è da considerarsi pericoloso; essendo corrosivo e contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.