

N° 196



RAPIDA

**PITTURA MURALE ACRILURETANICA
SUPERCOPRENTE**

GENERALITÀ

“RAPIDA” è una idropittura murale opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, a finitura liscia e continua, per interni ed esterni, con ottima proprietà di permeabilità al vapore. La presenza in formula di una emulsione acriluretanica, rende “RAPIDA” un prodotto con eccezionale resistenza agli aggressivi atmosferici, con buona elasticità senza tack residuo (assenza di appiccicosità al tatto), con ottima aderenza alle superfici da trattare ed eccellente pennellabilità, con elevata ritenzione del colore, con effetto antigoccia. Il film secco unisce in sé inoltre, un elevato punto di bianco, un eccezionale potere mascherante, una resistenza al lavaggio superiore agli 8.000 cicli (ASTM D – 2486/96) e rapidità ad acquisire resistenza all’acqua. Facilmente applicabile su gesso, intonaco, cemento, e comunque su superfici murarie di costruzioni civili. Non idoneo a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi interni: stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con una mano di “ACRILFIX FORTE” diluito al massimo con 4 parti di acqua in peso.
Su muri esterni: spazzolare, spolverare ed imprimere con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.
Su muri già verniciati con pittura a tempera o similare: rimuovere il tutto inumidendo con acqua ed asportando con raschietto. Quindi procedere come per muri nuovi.
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, il più possibile livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche (nel caso utilizzare “DISTRUGGI MUFFA” e/o “DETERGENTE AF5 DISINFESTANTE CONCENTRATO”).

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 – 5 atm), airless. Per l’applicazione a spruzzo misto aria, usare ugelli di diametro 1.0 – 1.5 mm con pressione di esercizio di 2 – 3 Atm. Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l’altra, ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (inferiore all’80%). Rimescolare poco e lentamente prima dell’uso e della diluizione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 16000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	61% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,50 ± 0,05 a 23 ± 2°C

BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 60°)
GRANULOMETRIA	Fine
POTERE COPRENTE	Classe 1 (> 99.5% di Rapporto di Contrasto con resa 10 mq/lt)
RESISTENZA ALLA ABRASIONE A UMIDO	Classe 2 (> 5 e < 20 micron dopo 200 cicli)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

35 - 40% in volume, la prima mano;
20 - 25% in volume, la seconda mano



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

12-14 mq/lt per mano per uno spessore
del film secco di circa 80 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 13 e 4 lt

TINTE

Bianco, e tinte chiare

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 10,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.