

N° 1V



ACRILFIX 25

**FISSATIVO ACRILICO A BASE ACQUOSA
PER INTERNI ED ESTERNI**

GENERALITÀ

“ACRILFIX 25” è un primer a base di emulsioni acriliche insaponificabili ed additivi vari di qualità che gli conferiscono la capacità di isolare, neutralizzare e consolidare fondi in calcestruzzo, muratura, cemento-amianto, gesso, cartongesso, intonaci a base calce-cemento, pannelli in fibrocemento, blocchi in cemento cellulare, elementi prefabbricati. “ACRILFIX 25”, oltre ad avere grande resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, dando luogo ad una superficie compatta con assorbimento uniforme e facilmente verniciabile. È un monocomponente, in dispersione acquosa, ad essiccazione fisica, con aspetto finito trasparente, praticamente inodore. Va sempre sovraverniciato, e non è adatto al trattamento di superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti nuovi vanno spazzolati e spolverati fino a rimuovere ogni residuo friabile. Su quelli già verniciati: raschiare e spazzolare la vecchia pittura non aderente, avendo cura di applicare “ACRILFIX 25” anche sulle eventuali stuccature. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (tasso di umidità residua inferiore al 10%), esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe (che vanno rimosse e trattate con gli opportuni prodotti) e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola su supporti friabili - rullo di lana a pelo corto su supporti nuovi. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo 6 - 12 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su pareti assolate o gelide o calde, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale (non superiore all'80%), su superfici fortemente umide. Nella maggior parte dei casi una sola mano è sufficiente, avendo cura di incrociare bene le varie passate. La formazione di piccole bollicine durante l'applicazione, è indice che il prodotto sta penetrando bene nel supporto.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Bianco lattiginoso, con tenue odore caratteristico
ASPETTO DEL FILM SECCO	Incolore; Opaco, (< 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°))
VISCOSITÀ DI FORNITURA	14" ± 2 Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,02 ± 0,03 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	12% ± 0,5 (in peso)
PH	8,5 ± 0,5 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

1:2 con acqua. Miscelare utilizzando un agitatore a basso regime di giri evitando la formazione di bolle d'aria. Queste percentuali possono variare in funzione dell'assorbimento del fondo e del tipo di rivestimento utilizzato in finitura. In ogni caso, è buona regola evitare che la superficie trattata con "ACRILFIX" si presenti lucida o traslucida.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10-15 mq/lit. per mano, per
prodotto pronto all'uso

SOVRAVERNICIABILE

Dopo almeno 6 ore, anche se per la
messa in opera di un ciclo ottimale
si consiglia un'attesa di 24 ore

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie di plastica da 1 lt - Taniche di plastica da 5 lt e 25 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno 24 mesi. Non disperdere il prodotto o i suoi residui nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 6 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto è da considerarsi pericoloso; essendo corrosivo e contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.