



DECOR FOND

N° 227

PITTURA DI FONDO UNIFORMANTE PER
DECORATIVI

GENERALITÀ

“DECOR FOND” è una idropittura di fondo, opaca, a finitura liscia e granulometria finissima, monocomponente, ad essiccazione fisica, dotata di resistenza all’abrasione ad umido e buona permeabilità al vapor acqueo. È la mano di imprimitura necessaria nell’applicazione delle finiture decorative (quando è richiamata dalle relative schede tecniche). La particolare granulometria permette un più facile aggrappaggio delle finiture che ne risultano esaltate nel tono di colore e nel pregio estetico finale “antichizzato” o non. Adatto ad essere applicato su svariate superfici quali intonaci tradizionali e premiscelati, gesso e scagliola, legno, PVC, leghe leggere, vecchi rivestimenti in condizioni ottimali. “DECOR FOND” è formulata con copolimeri stiroacrilici, pigmenti purissimi, cariche selezionate ed additivi vari di prima qualità, che gli conferiscono buona plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli aggressivi ambientali, ottimo ancoraggio al supporto, resistenza agli urti ed all’usura, alto potere coprente ed alta resa. Idoneo per applicazioni interne, ma anche esterne. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: stuccare se necessario, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti di acqua.

Su muri già verniciati con lavabile in ottimo stato: carteggiare finemente, spolverare, sgrassare se necessario ed infine imprimere come per muri nuovi.

Su muri già verniciati con tempera o similare: rimuovere totalmente il film bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con spatola. Quindi procedere come per muri nuovi.

Su muri già trattati con rivestimenti a spessore (bucciati, graffiati) in ottimo stato: spolverare e sgrassare se necessario.

Su muri vecchi: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile; quindi procedere come per muri nuovi.

Su legno, PVC, vetro, leghe leggere, metallo già verniciato: se in buone condizioni, carteggiare finemente e sgrassare bene. Applicare una mano di primer adeguato al tipo di supporto.

Su metallo nuovo, non trattato: sgrassare ed asciugare bene il supporto eliminando ogni traccia di residuo di lavorazione e quindi applicare due mani di antiruggine ad acqua “ECO PROXID”.

Su metallo, non trattato, con ruggine: carteggiare e/o sabbiare secondo i casi e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine “KELAK”. Poi procedere come per metallo nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane per le superfici murali), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Sulle superfici così preparate, applicare una o due mani di “DECOR FOND”, opportunamente diluito ed a copertura totale.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Tra una mano e l'altra far trascorrere almeno 6 ore, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Le finiture decorative vanno applicate generalmente dopo 24 ore dalla stesura dell'ultima mano di "DECOR FOND". Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici calde, umide o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%). Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 29000 ± 4500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2° C)
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,67 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	74 ± 1% (in peso)
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C.
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°) - (ISO 2813)
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 (ISO 6504-3 / EN 13300)
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 1 (ISO 11998 / EN 13300)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

20% in peso (35% in volume) con acqua. La eventuale seconda mano con il 10% in peso (18% in volume) con acqua



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1-2 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

Mq/lit: circa 6 per ogni mano per uno spessore del film secco di circa 80 micron.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0.750 - 2.5 - 5 - 10 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane inalterato per 2 anni. Se deve essere stoccata una latta parzialmente utilizzata, pulire bene le pareti, poggiare direttamente sul prodotto un foglio di plastica ed infine chiudere ermeticamente il coperchio.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 21.00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.