

N° 23



ANTIMUFFA

**PITTURA MURALE RISANANTE, ACRILICA,
TRASPIRANTE, PER INTERNI**

GENERALITÀ

“ANTIMUFFA” è una pittura risanante a base acqua, specifica per pareti su cui proliferano muffe dovute alla condensazione dell’umidità ambientale, specialmente in quegli ambienti che la moderna tecnica costruttiva ha reso a tenuta ermetica per questioni di risparmio energetico e su pareti particolarmente fredde. Difatti “ANTIMUFFA” ha in formulazione uno specifico additivo antimuffa che oltre a risanare, previene la formazione di colonie batteriche. “ANTIMUFFA” è una idropittura a finitura liscia, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri acrilici, biossido di titanio, additivi di alta qualità. Le ulteriori proprietà sono:

- A secco, l’ottimo potere coprente e mascherante, e la buona resistenza all’abrasione a umido;
- L’ottima distensione, la facilità d’applicazione e l’aspetto opaco;
- La perfetta igienizzazione della parete e la delicata profumazione.

Consigliata quindi in tutti quegli ambienti in cui vi è sviluppo d’umidità unita alla produzione di residui organici (caseifici, mattatoi, salumifici, piscine, panifici, cantine sociali, e similari), ma anche in quelli abitativi ove si richiede massima igiene. Adatta per applicazioni interne su superfici murali verticali in gesso, scagliola, cartongesso e similari, in cemento, in calce-cemento, in malta bastarda, in legno, su intonaci tradizionali e premiscelati. Non adatta a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: spazzolare, stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con “ACRILFIX FORTE” diluito con al massimo 6 parti d’acqua.

Su pareti già ammuffite: pre-trattare con “DISTRUGGI MUFFA” (tutelarsi mediante l’uso di maschere, guanti, occhiali, visiera). Quindi trattare con il “DISINFESTANTE CONCENTRATO AF5” e dopo almeno 8 ore sovraverniciare. In presenza di vecchie idropitture ammuffite e/o ammalmorate, è indispensabile rimuovere il tutto mediante raschiatura o sverniciatura. Se necessario, consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti d’acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente stagionato (almeno quattro settimane), asciutto, omogeneo e livellato, esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l’altra, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Sono sempre necessarie almeno due mani per una finitura realizzata a regola d’arte. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide ed in ambienti con forte ventilazione e/o con elevata umidità relativa.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	64% ± 1 (in peso)
PH	8.50 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1.58 ± 0.05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Gloss (Angolo di Lettura 60°): inferiore a 5 Unità (ISO 2813)
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 3 (ISO 6504-3)
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 3 (ISO 11998)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
45% in vol per la prima mano;
30% in vol per la seconda mano



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 ora;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

8 - 10 mq/lit per mano per uno spessore
del film secco di circa 80/100 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 5 lt - 14 lt

TINTE

Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Idropitture"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 14,00 g/l.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.