

N°286



BLANC

IDROPITTURA TRASPIRATE PER INTERNI

GENERALITÀ

“BLANC” è una idropittura traspirante opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, per interni ed esterni, a finitura liscia con effetto velluto. La nuova formula, grazie ad una ricetta esclusiva, permette al prodotto di essere a basso impatto ambientale, essendo la pittura esente da solventi (glicoli, coalescenti), da formaldeide libera, da nonilfenoli etossilati e con un basso contenuto di monomeri liberi. La pittura inoltre è antigioccia e profumata con fragranza di agrumi. Il film secco unisce in sé un elevato punto di bianco, un eccezionale potere coprente ed una resistenza al lavaggio superiore ai 3.000 cicli (ASTM D - 2486/96). Ideale quindi per rivestire le superfici murali di tutti quegli ambienti ove è richiesta igiene, e basso impatto verso l'uomo e l'ambiente. Applicabile su fondi costituiti da gesso, cartongesso, cemento, calce-cemento, e qualsiasi altro supporto murale di ambienti abitativi. In esterni, privilegiare le superfici non particolarmente esposte. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

“BLANC” rispetta i requisiti della Classe A+ del TVOC (Composti Organici Volatili rilasciati nell'ambiente dopo 28 giorni di esposizione, praticamente il tempo che intercorre per la perfetta reticolazione del film di pittura applicato in parete) secondo quanto indicato nella Tabella D dell'Allegato I dell'Arretè del 19/04/2011 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/2011 e secondo le Norme EN ISO 16000-9:2006, ISO 16000-3:2011, ISO 16000 -6:2004.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi interni: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di “ACRILIFIX FORTE” diluito al massimo con 4 parti di acqua in peso.

Su muri già verniciati con pittura a tempera o similare, o con vecchie pitture inconsistenti: rimuovere il tutto inumidendo con acqua e/o sverniciatore, ed asportando con raschietto. Quindi consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito al massimo con 2 parti d'acqua in peso, oppure con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da efflorescenze saline, da qualsiasi residuo friabile ed oleoso, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra, ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su pareti troppo calde o gelide, in presenza di forte ventilazione o comunque in ambienti con elevata umidità relativa superiore all'80%. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 20000 ± 3000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	67% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,60 ± 0,05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

45% in vol per la prima mano; 30% in vol per la seconda mano. **N.B.:** attenersi scrupolosamente alle percentuali indicate (non diluendo oltre al massimo indicato) anche se l'aspetto leggermente tixotropico del prodotto diluito, porterebbe a pensare ad ulteriore diluizione. È da sottolineare che una volta applicato, il prodotto possiede eccellenti capacità dilatative e distensive.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

12 mq/lit circa per mano per uno spessore
del film secco di circa 100 micron

CERTIFICAZIONI



TVOC

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 4 lt - 14 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 7,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.