



N° 304

TERMOCRYL

TERMO FISSATIVO ACRILICO A BASE ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

GENERALITÀ

“TERMOCRYL” è un primer trasparente in fase acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisica, a base di emulsioni acriliche insaponificabili, microsfeere cave di vetro ed additivi vari di qualità che gli conferiscono la capacità di isolare e consolidare fondi in calcestruzzo, muratura, cemento, gesso, cartongesso, intonaci a base calce-cemento, pannelli in fibrocemento, blocchi in cemento cellulare. “TERMOCRYL”, oltre ad avere grande resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, dando luogo ad una superficie compatta con assorbimento uniforme e facilmente verniciabile in tutti i punti della superficie trattata, poichè migliora l’ancoraggio delle successive mani di finitura. La particolare additivazione con microsfeere cave di vetro ne permette l’utilizzo ovunque si voglia prevenire il manifestarsi di macchie di muffa o comunque colonie infestanti, dovute a pareti fredde facilmente sottoposte al fenomeno di formazione di condensa. La temperatura superficiale delle superfici trattate può aumentare anche di +3°C donando ad esse un più elevato comfort termico. Specifico pertanto, come primer, nei cicli di pittura dove la finitura è termoisolante, anticondensa, fonoassorbente. Non idoneo a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti nuovi vanno spazzolati e spolverati fino a rimuovere ogni residuo friabile.
Su quelli già verniciati: raschiare e spazzolare la vecchia pittura non aderente, avendo cura di applicare “TERMOCRYL” anche sulle eventuali stuccature.
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e coeso, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da colonie infestanti (che vanno rimosse e trattate con gli opportuni prodotti) e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola su supporti friabili - rullo di lana su supporti nuovi. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo almeno 24 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +8°C e +30°C. Non applicare su pareti assolate, fortemente calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate e/o ambienti con elevata umidità relativa (in genere non superiore all’80%). Per un corretto ciclo applicativo, mettere in opera sempre almeno due mani di “TERMOCRYL” distanziate di almeno 24 ore l’una dall’altra.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Bianco lattiginoso
PESO SPECIFICO	Kg/Lt.: 0.86 ± 0.03 a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
VISCOSITÀ DI FORNITURA	$20'' \pm 2$ Coppa Ford 4 a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
PH	8.5 ± 0.5 a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
RESIDUO SECCO	$12.00 \% \pm 0.50$ (in peso)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna, prodotto pronto all'uso, per un maggiore effetto anticondensa. Rimescolare bene prima dell'utilizzo, poiché le sfere di vetro possono galleggiare in superficie formando uno strato morbido. Solo dopo un eventuale lungo stoccaggio, è possibile, se necessario, diluire con al massimo il 10% in peso (8% in volume) con acqua, al fine di restituire maggiore fluidità. Per un effetto antimuffa si può diluire con acqua fino a 10 parti in volume.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 60 min;
in profondità circa 24 ore.

SOVRAVERNICIABILE

Dopo almeno 24 ore.



RESA TEORICA

6-8 mq/Lt per mano comunque variabile in
funzione del potere assorbente del supporto

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie di plastica da 1 lt - Taniche di plastica da 5 lt - 20 lt

TINTE

Bianco e vari di cartelle / mazzette Idropitture

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 12 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Valore di COV effettivo: 7 g/l.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.

