

N° 308



DECOR LAVAGNA

PITTURA MURALE DECORATIVA, SPECIALE EFFETTO LAVAGNA, PER INTERNI

GENERALITÀ

“DECOR LAVAGNA” è uno speciale decorativo murale che riproduce l’effetto della superficie di una lavagna, pertanto perfettamente lavabile e resistente all’abrasione a secco. Prodotto a basso impatto ambientale, in fase acquosa, a base di copolimeri acrilici e grafite, monocomponente, nero opaco, ad essiccazione fisica, ininfiammabile, applicabile su muratura, ma anche su legno, metallo, plastica verniciabile, carta da parati in buone condizioni. Ad altissimo potere coprente, praticamente inodore, a rapida essiccazione, crea un film compatto sul quale si può scrivere con gesso o pennarelli per lavagna magnetica. Si lascia infine facilmente pulire con spugna umida o anche a secco con classico cassino di lana o panno morbido, senza che la superficie venga alterata e senza lasciare aloni della scrittura. Applicabile con estrema facilità, mostra perfetta adesione su muri, porte, mobili, cartongesso, su pitture già esistenti in ottime condizioni di conservazione, con ottime proprietà di potere riempitivo e di distensione. Ideale quindi per locali di ambienti pubblici come scuole, uffici, biblioteche, ludoteche, ristoranti, negozi, camere, cucine. Non adatto per applicazioni su superfici in esterni e su quelle calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici murali mai trattate: stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare ed applicare una mano di imprimitura con “ACRILFIX FORTE” diluito con al massimo 4 parti d’acqua.

Su superfici murali già dipinte: asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare se necessario con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti d’acqua. Se la pittura pre-esistente è in ottime condizioni di tenuta, si può non applicare la mano di primer.

Su cartongesso: applicare una mano di primer “ACRILFIX PIGMENTATO” oppure di “QUARZO SPECIALE” opportunamente diluiti.

Su legno: applicare una mano di pittura opaca di fondo “ECO FOND” opportunamente diluito.

Su metallo ferroso: rimuovere qualsiasi traccia di ruggine o di calamina, sgrassare e lavare bene con un diluente nitro o con acetone, quindi applicare una mano di fondo antiruggine a base acqua o solvente.

Su leghe leggere: sgrassare e lavare bene con un diluente nitro o con acetone, quindi applicare una mano di fondo ancorante per metalli critici quali zinco, acciaio, alluminio.

Su plastica: sgrassare e lavare con acqua e detergente, quindi asciugare perfettamente con panno pulito.

In ogni caso il supporto (che sia trattato con fondi specifici o meno) deve essere perfettamente stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, asciutto ed esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline, e da colonie batteriche infestanti.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo a pelo raso. Lasciar trascorrere 12 - 24 ore tra una mano e l’altra, ed almeno 24 ore dalla eventuale mano di imprimitura. In genere due mani sono sufficienti ad ottenere un film coeso e compatto; in casi estremi potrebbe volercene una terza. Incrociare bene ogni mano applicativa al fine di non creare inestetiche striature e rigature. La temperatura di applicazione (supporto e ambiente) deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici gelide o calde, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale (non superiore all’80%), e in presenza di forte ventilazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

TEMPO DI FRUIZIONE	Il film secco può subire scrittura con gessi morbidi non acuminati già dopo 48 ore dalla stesura; consigliabile comunque l'attesa di almeno una settimana.
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Fluido denso cremoso: 4000 ± 500 cps (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,13 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	50% ± 1 (in peso)
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 60°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

12% in vol con acqua; generalmente è già pronto all'uso. Rimescolare bene e lentamente prima dell'utilizzo.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 ora;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

14-16 mq/lt per ogni mano per uno spessore del film secco di circa 35 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0,750 lt - 2.5 lt

TINTE

Nero opaco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 28,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.