



CORSARO FLATting OPACO

N° 370

VERNICE URETANICA PER LEGNO,
MONOCOMPONENTE, DI TIPO MARINO

GENERALITÀ

“CORSARO FLATting OPACO” è una vernice opaca trasparente, monocomponente, in fase solvente, ad essiccazione chimica ossidativa, prodotta con resina fenolica ed alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce eccezionale resistenza agli agenti aggressivi esterni e distensione al film di vernice, rendendo “CORSARO FLATting OPACO” il prodotto più indicato come protettivo trasparente delle superfici lignee in ambiente marino o comunque in tutti gli ambienti sia critici che non. È adatto inoltre per la finitura di pregio di infissi e manufatti d’arredamento, è iningiallente ed è resistente ai raggi U.V. Per utilizzo in ambienti esterni ed interni, protegge il legno dall’umidità, dall’acqua meteorica, e comunque dagli aggressivi ambientali tipici. Non idoneo a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su legno nuovo o già verniciato con prodotto simile: carteggiare con carta abrasiva fine (grana 220) seguendo il senso delle venature del legno, e quindi spolverare accuratamente. Se necessario, sgrassare con uno straccio imbevuto di diluente “NITRO”, per poi attendere la completa evaporazione.

Su legno già verniciato e/o in via di marcescenza: rimuovere gli strati esistenti e/o gli strati incoerenti e friabili, riportando a legno nuovo, utilizzando sverniciatori chimici (gel svernicianti) o meccanici (levigatrice orbitale) e quindi procedere come per nuovo.

Su legno aggredito da parassiti: bonificare applicando specifici protettivi / insetticidi contro gli insetti, i funghi, i tarli. Eventuali piccole imperfezioni del supporto, possono essere stuccate con stucco per legno nella tonalità che più si avvicina a quella scelta per la finitura, o alla tonalità attuale del legno stesso. Quindi le stuccature vanno carteggiate finemente e ben spolverate.

In ogni caso il supporto deve essere secco ed asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità; non più del 10% di tasso di umidità) e ben stagionato, esente da residui polverosi, friabili, oleosi e da essenze naturali del legno, da formazioni vegetali e fungine, da colonie infestanti animali, da marcescenza. Per una maggiore protezione del legno ed un miglior ancoraggio, trattare preventivamente con due mani di impregnante “CORSARO PROTEX”.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo (ugello da 1,5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 24 ore fra una mano e l'altra. Applicare sempre almeno due mani di prodotto, con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +8°C e +30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (l'umidità ambientale deve essere inferiore all'80%, quella del supporto inferiore al 10%). In interni, aerare i locali durante l'applicazione. La stesura va fatta sempre seguendo il senso delle venature del legno. Durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto, utilizzare sistemi individuali di

APPLICAZIONE

protezione delle mani, del viso, della pelle, indossando guanti, visiera, occhiali, tuta da lavoro, osservando le basilari regole di igiene personale. È consigliabile testare la tinta con prove preliminari, poiché la tonalità finale è fortemente influenzata dal colore originale del legno, ed anche dalle eventuali piccole variazioni cromatiche fra differenti lotti di produzione. La durata del film applicato varia dai 2 ai 4 anni; la naturale sfogliatura del film avviene più o meno velocemente in base al tipo di esposizione agli aggressivi ambientali (specie in esterni pertanto) al quale è sottoposto.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido Trasparente, di colore tendente al caramello
VISCOSITÀ DI FORNITURA	125" ± 10 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 0,91 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	45 ± 1% (in peso)
BRILLANTEZZA	Gloss (60°): inferiore a 15 Unità
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente "ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna. Rimescolare bene prima dell'uso, specie il prodotto colorato. Eventualmente con piccola aliquota di "ACQUARAGIA" dopo un lungo stoccaggio.



ESSICCAZIONE

Fuori polvere in circa 1 ora;
Al tatto in circa 3 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

Mq/lit: 16 - 18 per mano. La resa è comunque molto influenzata dalla tipologia del supporto, dalla sua rugosità e dalla sua naturale propensione all'assorbimento, nonché dal sistema applicativo adottato.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo 2.5 lt - da 0,750 lt - da 16 lt

TINTE

Neutro trasparente e colori di cartella linea "CORSARO"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/e, tipo BS): 500 g/l (2007); 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 396 g/l