

N° 38



CORSARO CERATO

FINITURA SATINATA PER LEGNO, PROTETTIVA

GENERALITÀ

Finitura satinata trasparente non sfogliante a base di cere naturali, filtri UV, contro le radiazioni solari, e resine alchidiche, uretaniche e fenoliche. "CORSARO CERATO" è adatto al risanamento ed alla preservazione del legno poiché idoneo a contrastare l'azione di alghe, funghi, batteri e poiché altamente idrorepellente, pur mantenendo la permeabilità naturale del supporto. Autoreticolante a temperatura ambiente, monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa, iningiallente, di facile applicazione, ha buone capacità di penetrazione ed elevata capacità di adesione. Indicato per superfici lignee vecchie e nuove quali serramenti, porte, finestre, perlinati, travi, griglie, gazebo, recinzioni. Adatto sia in interni che in esterni anche in condizioni climatiche critiche. Non adatto a trattare superfici pedonabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su legno nuovo o già verniciato con prodotto simile: carteggiare con carta abrasiva fine (grana 220) seguendo il senso delle venature del legno, e quindi spolverare accuratamente. Se necessario, sgrassare con uno straccio imbevuto di diluente "FATEC NITRO", per poi attendere la completa evaporazione.

Su legno già verniciato e/o in via di marcescenza: rimuovere gli strati esistenti e/o gli strati incoerenti e friabili, riportando a legno nuovo, utilizzando sverniciatori chimici (gel svernicianti) o meccanici (levigatrice orbitale) e quindi procedere come per nuovo.

Su legno aggredito da parassiti: bonificare applicando specifici protettivi / insetticidi contro gli insetti, i funghi, i tarli.

Su legno nuovo ed altamente poroso, pre-applicare una o due mani di impregnante "CORSARO PROTEX", neutro o a colore, come mano preparativa. Eventuali piccole imperfezioni del supporto, possono essere stuccate con stucco per legno nella tonalità che più si avvicina a quella scelta per la finitura, o alla tonalità attuale del legno stesso. Quindi le stuccature vanno carteggiate finemente e ben spolverate. In ogni caso il supporto deve essere secco ed asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità; non più del 10% di tasso di umidità) e ben stagionato, esente da residui polverosi, friabili, oleosi e da essenze naturali del legno, da formazioni vegetali e di fungine, da colonie infestanti animali, da marcescenza.

APPLICAZIONE

Apennello, a rullo; a spruzzo (ugello da 1,5 mm; pressione 3-5 atm) solo se ritenuto necessario e per supporti lignei molto assorbenti. Lasciare trascorrere almeno 24 ore fra una mano e l'altra, o comunque sovrapplicare quando la prima è ben asciutta in profondità. Se fra una mano e l'altra si rende visibile il "pelo" del legno, è possibile carteggiare finemente, e dopo aver accuratamente spolverato, si può procedere alla successiva applicazione. Applicare sempre due mani di prodotto ed in esterni almeno tre, con temperature comprese tra + 8°C e + 30°C sia del supporto che dell'ambiente; l'umidità ambientale deve essere inferiore all'80%, quella del supporto inferiore al 10%. La stesura va fatta sempre seguendo il senso

APPLICAZIONE

delle venature del legno. Non applicare su superfici fortemente assolate, umide, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto, utilizzare sistemi individuali di protezione delle mani, del viso, della pelle, indossando guanti, visiera, occhiali, tuta da lavoro, osservando le basilari regole di igiene personale.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido, di colore lattiginoso
VISCOSITÀ DI FORNITURA	80" ± 10 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 0,91 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	49 ± 1% (in peso)
BRILLANTEZZA	Gloss (60°): 35 ± 5 Unità
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente "ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna. Rimescolare bene prima dell'uso, specie il prodotto colorato. Eventualmente con piccola aliquota di "ACQUARAGIA" dopo un lungo stoccaggio.



ESSICCAZIONE

Fuori polvere in circa 1 ora;
Al tatto in circa 3 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

Mq/lit: 16 - 18 per mano. La resa è comunque molto influenzata dalla tipologia del supporto, dalla sua rugosità e dalla sua naturale propensione all'assorbimento, nonché dal sistema applicativo adottato.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo 2.5 lt - da 0,750 lt - da 16 lt

TINTE

Neutro trasparente e colori di cartella linea "CORSARO"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/e, tipo BS): 500 g/l (2007); 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 396 g/l