

N° 69



# KELAK

## CONVERTITORE DI RUGGINE ALL'ACQUA

### GENERALITÀ

“KELAK” è un convertitore di ruggine all'acqua, inodore, di tipo permanente filmogeno. Blocca il processo di corrosione trasformando la ruggine in un complesso metallo/organico che si presenta in forma di pellicola elastica, ben aderente al supporto, pronta ad essere sovraverniciata sia con prodotti ad acqua sia con quelli al solvente. L'indicatore dell'avvenuta conversione della ruggine, è dato dal colore del prodotto, che dal bianco lattescente, una volta applicato diventa un film nero. Adatto per applicazioni esterne ed interne.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Supporto nuovo con inizio di ruggine:** spazzolare a fondo asportando ogni traccia di calamina, sgrassare con diluente “NITRO”, asciugare bene.

**Supporto verniciato e in via di degrado:** asportare le scaglie di ruggine e gli eventuali strati sfoglianti, spazzolare, spolverare e sgrassare con diluente “NITRO”, asciugare bene, ed infine applicare un sottile strato di “KELAK”.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

### APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana. In genere una sola leggera mano è sufficiente, altrimenti applicare la seconda quando la prima è perfettamente asciutta ed ha assunto un'acolorazione scura. Assorbire l'eventuale “KELAK” in eccesso (è la parte che non diventa nera) con uno straccio pulito ed asciutto, prima di procedere. Il supporto così trattato, è sovraverniciabile dopo almeno 24 ore con le finiture a base acquosa, e preferibilmente dopo almeno 72 ore con quelle a base solvente. Applicare con temperature comprese tra + 8°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso. Per l'utilizzo del prodotto, avvalersi sempre e solo di contenitori ed attrezzature, non metallici. Evitare di intingere direttamente l'attrezzo applicativo nel prodotto contenuto nella confezione. Evitare inoltre di riversare nella confezione il prodotto parzialmente utilizzato e precedentemente sversato in diverso contenitore. Durante l'uso, utilizzare sistemi di protezione individuale come guanti ed occhiali.

### INFORMAZIONI TECNICHE

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ASPETTO                | Liquido bianco lattiginoso, opalescente |
| VISCOSITÀ DI FORNITURA | 14" ± 2 Ford 4 a 23 ± 2°C               |
| PESO SPECIFICO         | Kg./lt.: 1,04 ± 0,02 a 23 ± 2°C         |
| LAVAGGIO ATTREZZI      | Con acqua immediatamente dopo l'uso     |

## STRUMENTI



### DILUIZIONE MAX

Pronto all'uso



### ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 6 ore;  
in profondità circa 12 ore.



### RESA TEORICA

Non calcolabile. Indicativamente 12 mq/lit in  
condizioni ideali e per una unica mano

## CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie 0,5 lt – latte da 2,5 lt

## TINTE

Bianco opaco

## STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

## CLASSIFICAZIONE COV

**Primer. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/g, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.**  
**Valore di COV effettivo: 12 g/l**

## AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.