

N° 7



ALBA

**IDROPITTURA EXTRA LAVABILE, ACRILICA,
PER INTERNI ED ESTERNI**

GENERALITÀ

“ALBA” è una idropittura opaca, extralavabile, monocomponente, ad essiccazione fisica, professionale, formulata con altissime percentuali di copolimero acrilico in emulsione acquosa e biossido di titanio, che in sinergia con altre materie prime di qualità, danno luogo ad un prodotto con le seguenti proprietà:

- Eccezionale potere coprente;
 - Eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 20.000 cicli - ASTM D-2486/96);
 - Altissima resa in mq;
 - Notevole capacità di distensione;
 - Facilità d'applicazione;
 - Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, e comunque agli aggressivi ambientali.
- Adatta all'impiego su intonaci cementizi, malte bastarde o similari, intonaci a gesso e scagliola, prefabbricati, in ambienti abitativi interni ed in esterni, su pareti riparate. Non adatto ad applicazioni su superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con “ACRILFIX FORTE” diluito con al massimo 5 parti d'acqua.

Su muri vecchi: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito al massimo con 2 parti d'acqua.

Per esterni e per supporti poco consistenti: usare “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale come imprimitura.

In qualsiasi caso, il supporto deve essere perfettamente asciutto, livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciar trascorrere 4 - 5 ore tra la prima e la seconda mano, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. La temperatura d'applicazione (supporto e ambiente) deve essere compresa tra +5°C e +30°C. In interni non applicare su pareti calde o gelide, ed in ambienti fortemente umidi. In esterni, non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale (non superiore a 80%). Per l'applicazione a spruzzo “misto aria” usare ugelli di diametro 1.0 - 1.5 mm con pressione di esercizio di 2 Atm. Rimiscolare poco e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 17000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	60% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,50 ± 0,05 (per il bianco) a 23 ± 2°C. Kg/lt: 1,45 ± 0,05 (per le tinte madri) a 23 ± 2°C Kg/lt: 1,40 ± 0,05 (per la Base Neutra) a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Gloss (60°): inferiore a 5 Unità
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

40% in vol se si usano pennello e rullo e per la prima mano;
30% in vol se applicato a spruzzo e per la seconda mano



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

16-18 mq/lt. per mano per uno spessore
del film secco di circa 100 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0.750 lt - 2 lt - 4 lt - 10 lt

TINTE

Bianco e vari di cartelle / mazzette idropitture

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 27 g/l di COV.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.