

N°77



MINIOFOND

**ANTIRUGGINE SINTETICA SPECIALE
AL MINIO DI PIOMBO**

GENERALITÀ

“MINIOFOND” è un’antiruggine caratterizzata da un ottimo potere anticorrosivo, alta copertura e facilità di applicazione. Formulata con alta percentuale di minio di piombo e resina alchidica. E’ efficace anche nei casi più difficili di protezione di strutture in ferro o dove si richieda una lunga durata del supporto verniciato anche all’esterno. Utilizzato con ottimi risultati anche su legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Sgrassare con diluente “NITRO” ed asciugare.

Ferro già verniciato: sabbiare, spazzolare, carteggiare fino a rimuovere completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente “NITRO” ed asciugare. In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile l’uso preventivo del convertitore di ruggine “KELAK”, che comunque garantisce un ciclo di verniciatura più qualitativo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo. In genere una sola mano è sufficiente. L’eventuale seconda va applicata dopo almeno 24 ore. Per il completamento del ciclo di verniciatura, sovrapplicare con almeno due mani di finitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimiscolare bene e lentamente, prima dell’uso. In interni, aerare i locali durante l’applicazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	35” ± 5 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,70 ± 0,05 a 23 ± 2°C
GRADO DI MACINAZIONE	Scala N.S.: > 5
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente “ACQUARAGIA” immediatamente dopo l’uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

10-15% in peso (15-20% in volume) con diluente "ACQUARAGIA" se applicato a pennello o a rullo; 5% in peso (7% in volume) con diluente "SINTETICO EXTRA" se applicato a spruzzo



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
circa 24 ore in profondità;



RESA TEORICA

10-12 mq/lit per mano, per uno spessore del film secco di circa 60 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0,250lt - 0,500 lt - 2,5 lt - 15 lt

TINTE

Arancio minio

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 330 g/l