

N°8



ALBASAN

**PITTURA MURALE ANTIMUFFA IGIENIZZANTE
PER INTERNI**

GENERALITÀ

“ALBASAN” è una idropittura continua murale professionale, lavabile, a finitura liscia, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri acrilici, biossido di titanio, additivi di alta qualità, e con un particolare agente preservante che funge da barriera agli attacchi microbici. La formulazione esclusiva che ne consegue, conferisce all’“ALBASAN” le seguenti proprietà:

- Gradevole aspetto di finitura (Lucido - Opaco - Satinato);
- Elevato potere coprente e notevole distensione; facilità di applicazione e alta resa in mq;
- Eccezionale resistenza al lavaggio (superiore ai 30.000 cicli rispetto alla Norma ASTM D-2486/96), alla smacchiabilità, agli alcali;
- Prevenzione al proliferare di nuove colonie infestanti in parete.

Consigliata quindi in tutti quegli ambienti in cui vi è sviluppo d’umidità unita alla produzione di residui organici (caseifici, mattatoi, salumifici, piscine, panifici, cantine sociali, e similari), ma anche in quelli abitativi ove si richiede massima igiene. Adatta per applicazioni interne su superfici murali verticali in gesso, scagliola, cartongesso e similari, in cemento, in calce-cemento, in malta bastarda, in legno, su intonaci tradizionali e premiscelati. Non idonea a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già ammuffite, o qualora necessario, lavare con “RIMUOVI MUFFA” (tutelarsi mediante l’uso di maschere, guanti, occhiali, visiera, tuta da lavoro) previa raschiatura di tutte le parti in fase di distacco. Risciacquare con acqua pura e far asciugare bene. Quindi applicare “AF5 DISINFESTANTE CONCENTRATO”. Dopo almeno 8 ore stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con “ACRILFIX FORTE” opportunamente diluito con acqua. **Se il supporto si presenta troppo friabile**, è necessario imprimere e consolidare con “IMPREGNANTE ACRILICO” opportunamente diluito. Le vecchie pitture poco coese o qualitativamente inferiori, vanno rimosse mediante mezzo meccanico o sverniciatore. Dopo l’imprimatura, lasciar trascorrere almeno 6 ore prima di applicare “ALBASAN”. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato (almeno quattro settimane) e ben livellato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche, e da qualsiasi elemento che possa costituire barriera al perfetto ancoraggio del film sul supporto stesso.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2.5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 8 ore tra una mano e l’altra ed almeno 24 ore da quella di imprimatura. La temperatura d’applicazione (supporto e ambiente) deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti in cui l’umidità relativa dell’aria superi l’80%. Rimescolare bene e lentamente prima dell’uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 13000 ± 2000 per la versione Lucida; Cps: 17000 ± 2500 per le versioni, Opaca e Satinata (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	55% ± 1 (in peso) per le versioni Satinata e Lucida; 60% ± 1 (in peso) per la versione Opaca.
PH	8.50 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1.25 ± 0.05 per la versione Lucida a 23 ± 2°C; Kg/lit: 1.30 ± 0.05 per la versione Satinata a 23 ± 2°C; Kg/lit: 1.50 ± 0.05 per la versione Opaca a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA (ISO 2813)	Gloss (Angolo di Lettura 60°): inferiore a 5 Unità (Opaca); Gloss: 20-25 (Satinata); Gloss: 50-55 (Lucida).
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 (ISO 6504-3)
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 1 (ISO 11998)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
40% in vol per la prima mano;
20% in vol per la seconda mano e a spruzzo



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10 -12 mq/lit circa per mano per uno spessore
del film secco di circa 90 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 5 lt - 13 lt

TINTE

Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Idropitture"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 17.50 g/l per la versione Lucida; 18.50 g/l per la versione Satinata; 27.00 g/l per la versione Opaca

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.