

N° 82



OPACIX

**PITTURA OPACA PIETRIFICANTE DI FONDO
CARTEGGIABILE**

GENERALITÀ

“OPACIX” è una pittura di fondo opaca monocomponente ad essiccazione chimico ossidativa, formulata con resine alchidiche medio olio in fase solvente. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile (allorché secco) e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernici e/o smalti in presenza di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo le superfici più uniformi. “OPACIX” può essere usato in interni su pareti sporche di nicotina o dopo infiltrazioni umide, come coprimacchia. Dotato inoltre di ottimo potere coprente, elevata distensione, buon punto di bianco. Applicabile pertanto su superfici lignee ma anche su muratura. Non idoneo per trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti cementizi o in muratura: rimuovere eventuali frammenti o parti friabili e non coesi. Stuccare, carteggiare e spolverare. In presenza di supporti molto sfarinanti, è necessario consolidare almeno 24 ore prima, con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.

Supporti in legno verniciati e parzialmente degradati: rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi, stuccare, carteggiare tutta la superficie e spolverare, sgrassare con diluente “NITRO”.

Supporti in legno nuovi: carteggiare finemente e spolverare bene. Dopo la stesura della prima mano di “OPACIX” qualora si alzasse il pelo del legno, carteggiare nuovamente e spolverare prima di procedere oltre.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato (per la muratura almeno 28 giorni; per le superfici lignee almeno 6 mesi), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da marcescenza.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo (diametro ugello 1.3 – 1.5 mm; pressione 3.5 – 4 atm), airless (diametro ugello 0.2 – 0.3 mm; pressione ugello 130 – 150 kg/mq atm). Far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra e dalla successiva sovraverniciatura. Carteggiabile dopo circa 6 ore. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, su superfici con umidità relativa superiore al 15%, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. In esterni, il prodotto va usato solo come fondo e precedentemente additivato con il 20% in peso dello smalto di finitura, e va sempre protetto e quindi sovraverniciato con una finitura. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della diluizione.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Fluido pastoso tendente alla tixotropia
VISCOSITÀ DI FORNITURA	30" ± 5 Tazza Ford 8 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,53 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	77 ± 1% (in peso)
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo Lettura 60°)
GRADO DI MACINAZIONE	Scala N.S.: > 5
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

22 - 30% in vol con diluente "ACQUARAGIA" se applicato a pennello o a rullo; 11 - 15 in vol con diluente "SINTETICO EXTRA" se applicato a spruzzo o airless



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 12 ore.



RESA TEORICA

10-12 mq/lit per mano per uno spessore del film secco di circa 60 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0,5 lt - 2,5 lt - 15 lt

TINTE

Bianco opaco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/g, tipo BS): 450 g/l (2007); 350 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 350 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 310 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.