

N° 113



BUCCIATO

RIVESTIMENTO AL QUARZO PROTETTIVO A
FINITURA BUCCIA D'ARANCIA

GENERALITÀ

“BUCCIATO” è un rivestimento opaco, monocomponente, a finitura buccia d'arancia (con granulometria fino a 200 micron), ad essiccazione fisica, altamente duraturo nel tempo che non teme alte o basse temperature, la salsedine marina, gli smog industriali ed urbani. A base di copolimeri stiroacrilici, pigmenti puri, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata ed additivi vari di qualità, “BUCCIATO” è inoltre dotato di ottima idrorepellenza e plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, particolare resistenza all'usura ed agli urti, ottima resistenza al lavaggio, ottimo ancoraggio al supporto e potere riempitivo. Adatto ad applicazioni principalmente esterne, ma anche su superfici interne ove si voglia una finitura esteticamente grezza, è di facile utilizzo. Applicabile su superfici murali in cemento, calce cemento, malta bastarda, calcestruzzo, su intonaci tradizionali e su premiscelati, ed in interni anche su gesso e suoi derivati. Utile a trattare superfici calpestabili ove non si richieda un effetto altamente estetico, ma si ricerchi anche potere riempitivo verso supporti particolarmente irregolari (trattamento di asfalti a grana grossa prima di applicare altri rivestimenti di finitura pedonabili a base acqua).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su fondi nuovi: imprimere con “ACRILFIX FORTE” diluito con 4 parti d'acqua, dopo aver spazzolato e spolverato il supporto.

Su fondi vecchi o friabili: spazzolare, spolverare, sverniciare fino a rimuovere ogni tipo di residuo o eventuali strati sfoglianti; quindi imprimere con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale o con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito al massimo con 2 parti d'acqua.

Sui supporti così preparati, applicare una mano di fondo a colore con “QUARZO SIGILLO BLU FINO” diluito al massimo col 25% in peso (35% in volume) d'acqua. In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato anche negli eventuali rappezzi (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana e di spugna. Lasciare trascorrere almeno 24 ore dalla mano di fondo, quindi applicare uno strato di “BUCCIATO” con pennello o rullo di lana. Infine modellare con rullo di spugna a grana media o grossa, o con rullo sagomato in gomma, prima che intervenga l'essiccazione del prodotto. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calce o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate o ambienti con elevata umidità relativa (non superiore al 70%). Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso. Proteggere da acqua meteorica per almeno 72 ore dalla fine della messa in opera.

INFORMAZIONI TECNICHE

RESIDUO SECCO	78% ± 1 (in peso)
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 60000 ± 5000 (Brookfield / RVF 7 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,75 ± 0,05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
RESISTENZA ABRASIONE UMIDA	Classe 2 (ISO 11998 - EN 13300)
POTERE COPRENTE	Classe 1 (ISO 6504-3 / EN 13300)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna. Eventualmente con al massimo il 5% in peso (8% in volume) d'acqua



RESA TEORICA

Mq/lit: 1 - 1,5 per una mano



ESSICCAZIONE

Fuori polvere in circa 1 ora; al tatto in circa 3 - 4 ore; in profondità circa 24 ore

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0.750 - 2,5 - 5 - 14 lt

TINTE

Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Rivestimenti Murali"; colorabile con sistemi tintometrici

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 16 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.