

N° 257



PITTURA ACRILICA PER TETTI

RIVESTIMENTO PLASTICO PER TETTI E TERRAZZI

GENERALITÀ

Rivestimento plastico opaco, continuo, monocomponente, ad essiccazione fisica, a base di resine copolimere stiroacriliche in dispersione acquosa. Il prodotto una volta applicato è pedonabile solo occasionalmente, ma è idoneo a proteggere dalle radiazioni solari tutte quelle superfici particolarmente esposte quali tetti, terrazze, tettoie, tegole, coperture in supporto lapideo, guaine bituminose e manti in asfalto stagionati. Una volta asciutta, la pellicola formata è insensibile agli sbalzi termici e con buona durata nel tempo, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed agli aggressivi ambientali, con perfetto ancoraggio al supporto e buona idrorepellenza, e adatta sia in clima marino che montano. Non ideale per trattare superfici piane molto pedonabili, superfici estremamente lisce, porcellanate o non assorbenti, superfici con ristagno d'acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici vanno spazzolate e spolverate eliminando bene materiali friabili ed eventuali colonie vegetali quali licheni, muschi, alghe, funghi. Eventuali vecchie pavimentazioni vanno pulite accuratamente ed opportunamente rese ruvide specie se in presenza di superfici non porose. Sulle vecchie guaine sia liquide sia bituminose, dopo la loro pulizia, è sempre necessario effettuare un test di adesione prima di procedere all'esecuzione del lavoro. In ogni caso bisogna accertarsi che la pendenza del supporto assicuri un corretto deflusso delle acque piovane. Accertarsi inoltre che il supporto sia sempre ben asciutto, ben stagionato (almeno 28 giorni per le superfici cementizie; da 15 a 60 giorni per le guaine bituminose nuove in dipendenza della loro natura formulativa), esente da efflorescenze saline e residui oleosi. Se il supporto si presenta molto friabile, è necessario pretrattare e consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" opportunamente diluito.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola – rullo di lana – spruzzo (ugello da 2,5 mm e pressione a 3 – 4 bar). Far trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra, e almeno 24 ore dalla mano di imprimitura consolidante. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. Applicare sempre almeno due mani di prodotto in maniera da garantire un rivestimento compatto ed omogeneo e da evitare infiltrazioni di acqua tra pittura e supporto, avendo cura di sigillare bene gli angoli formati dal pavimento e dalle pareti verticali e le eventuali imperfezioni del supporto stesso. A lavoro ultimato, è necessario proteggere la superficie trattata, per almeno 48 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche.

INFORMAZIONI TECNICHE

RESIDUO SECCO	67% ± 1 (in peso)
PH	8,5 ± 0,5 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps 30000 ± 2000 (Brookfield – RVF 6 – 20 rpm – a 23 ± 2°C)
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,60 ± 0,05 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso. In caso di indurimento già in atto con diluente "NITRO"

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
la prima mano al 30% in volume;
la seconda mano al 7,5 – 15% in volume



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 3 ore;
In profondità circa 24 ore;
Completa in 48 ore



RESA TEORICA

6-8 mq/lit per mano, in funzione dello spessore applicato e della tipologia del supporto

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte da 5 – 14 lit

TINTE

Bianco, Grigio Cemento, Rosso Ossido, Verde Tegola

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 16,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi particolarmente, pericoloso; tuttavia, data la sua **alta alcalinità**, e contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.