

N° 335



FONDO PER FRATAZZATO

FONDO UNIVERSALE ANTIALGA PER ESTERNI ED INTERNI

GENERALITÀ

“FONDO PER FRATAZZATO” è un fondo pigmentato riempitivo, opaco, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulato con speciali copolimeri in fase acquosa, pigmenti inorganici, sabbie silicee e quarzi selezionati a curva granulometrica bilanciata fino a punte di 60 micron. Ideale per sovrapplicazioni con rivestimenti a spessore di varia natura, poiché assicura ottimo potere coprente nonché mascherante e riempitivo.

Per questo motivo, le pareti già trattate con pitture e rivestimenti plastici tradizionali, che si presentino in ottime condizioni ma anche con presenza di rattoppi e rappezze, sono idonee ad essere conguagliate ed uniformate dal “FONDO PER FRATAZZATO”.

Adatto per applicazioni esterne su intonaci vecchi e nuovi, su premiscelati, su prefabbricati, su malte bastarde, ed interne su supporti a base gesso e similari. Oltre ad avere buona permeabilità al vapore acqueo ed al vapor d'aria, nonché buona idrorepellenza, resiste ottimamente alla formazione di muffe, alghe e funghi, o colonie batteriche infestanti, e resiste agli aggressivi alcalini contribuendo alla loro neutralizzazione. Il suo impiego pertanto porta a dei risultati polifunzionali in termini di livellamento, conguagliamento, mascheramento ed uniformizzazione di supporti irregolari, rappezzati, disomogenei, nonché del loro consolidamento, e ottimizza l'ancoraggio tra supporto e finitura. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri e pitture in buono stato: spazzolare, spolverare, idrolavare se necessario, ed applicare una mano di imprimitura con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti d'acqua.

Su muri poco solidi e pitture in via di degrado: spazzolare energicamente fino a rimuovere eventuali strati sfoglianti, apportare le necessarie stuccature e poi procedere, imprimendo con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato anche nei ripristini (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 3,5 mm / pressione 3 - 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 24 ore dalla mano di imprimitura ed almeno 12 tra la prima e la eventuale seconda mano di “FONDO PER FRATAZZATO”. In genere una sola mano basta per ottenere perfetta copertura ed uniformità in ogni punto del supporto da trattare. L'eventuale seconda è necessaria specie quando il supporto presenta dei rappezzi e delle evidenti irregolarità, e quindi serve a meglio mascherare la differenza di finitura tra questi ed il resto della superficie intoccata. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su supporti assolati, caldi o gelidi, in fase di disgelo o con rischio di gelo, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia ed in condizioni di elevata umidità ambientale (non superiore all'80%). Le superfici trattate vanno protette per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso e della diluizione. Sovraverniciabile col ciclo di finitura dopo 24 ore e senza l'applicazione di ulteriore imprimitura se non espressamente richiesta dal ciclo prescelto.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 17000 ± 1500 (Brookfield / RVF6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	71% ± 1 (in peso)
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,68 ± 0,05 a 23 ± 2°C
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
RESISTENZA ABRASIONE UMIDA	Classe 2 (ISO 11998 - EN 13300)
POTERE COPRENTE	Classe 2 (ISO 6504-3 / EN 13300)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

20% d'acqua in peso (30% in volume)



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 60 min;
in profondità circa 24 ore;



RESA TEORICA

Mq/lt: 9 - 11 per una mano per uno spessore del film secco di circa 60 micron, con punte fino a 80 micron. Il dato della resa è indicativo poiché in funzione della percentuale di diluizione, dell'attrezzo utilizzato, delle condizioni del supporto da trattare.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0,750 - 5 - 14 lt

TINTE

Bianco, colorabile con paste coloranti tintometriche

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 17,50 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.