

N° 56



GRAFFIATO

**RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER
ESTERNI ED INTERNI AD "EFFETTO RIGATO"**

GENERALITÀ

"GRAFFIATO" è un prodotto altamente duraturo nel tempo che non teme l'aggressione dello smog urbano ed industriale, della salsedine marina e delle temperature alte e basse. A base di copolimeri acrilici, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee e granelli di quarzo a curva granulometrica bilanciata, ed additivi vari di prima qualità, "GRAFFIATO" ha le seguenti caratteristiche:

- ottima idrorepellenza e stabilità agli alcali;
- buona plasticità e permeabilità all'acqua ed all'aria, sottoforma di vapore;
- ottimo ancoraggio al supporto e resistenza agli urti ed alle pressioni meccaniche;
- ininfiammabilità.

Adatto per applicazioni esterne ed interne, su intonaci cementizi, a base gesso, civili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su fondi ben rifiniti e nuovi: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni impurità, imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua e quindi applicare una mano di fondo a colore con "QUARZO FINO" diluito col 25% in peso (40% in volume) di acqua.

Per fondi vecchi e sfarinanti: spazzolare, sabbiare, spolverare, fino a rimuovere ogni parte in fase di distacco; quindi imprimere con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. Eventuali stuccature per appianare fessure presenti nel supporto, si possono apportare con una boiacca formata da "BUCCIATO" e cemento Portland 325, miscelati fino a consistenza spatolabile.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi (disarmanti), da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Fratazzo di plastica, fratazzo inox. Il prodotto va spalmato col fratazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si rifinisce col fratazzo di plastica avendo cura che sia sempre pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assotati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambiente con elevata umidità relativa. Lasciar trascorrere almeno 24 ore dalla mano di fondo applicata. Dopo l'applicazione, le superfici trattate, devono essere protette per 48 - 96 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche. Rimescolare poco e lentamente, prima dell'utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Pasta densa spatolabile
RESIDUO SECCO	88% ± 1
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 2.00 ± 0.05 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Pronto all'uso



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 3 - 5 ore;
in profondità circa 24 ore;
dato comunque estremamente variabile in
dipendenza delle condizioni di temperatura e di
umidità dell'ambiente circostante e del supporto



RESA TEORICA

Kg/mq: 1,7 circa per la grana T/1 (0,7 - 1,2 mm)
(adatto solo per superfici perfettamente in piano e lisce);
Kg/mq: 2,5 circa per la grana GP (1 - 1,5 mm);
Kg/mq: 3 circa per la grana T/2 (1,2 - 1,8 mm);
Kg/mq: 3,5 circa per la grana T/3 (1,5 - 2 mm);
Kg/mq: 4 circa per la grana T/4 (1,8 - 2,4 mm)

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 24 kg

TINTE

Bianco colori da mazzetta "ARCOJET Rivestimenti Murali"

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.