



INCAP 2000 IMPREGNANTE

N° 67

**INERTIZZANTE PER MANUFATTI IN
CEMENTO/AMIANTO**

GENERALITÀ

Prodotto formulato con copolimeri stiroloacrilici ed additivi vari pregiati, con ottimo potere penetrante ed eccellente potere consolidante, impermeabilizzante e grande resistenza alla scalfittura. Per tutti questi motivi "INCAP IMPREGNANTE" è ideale per bloccare ed incapsulare le fibre di amianto di tutti quei supporti in cemento-amianto che devono essere smantellati e stoccati in discariche protette o destinati al macero. L'applicazione di "INCAP IMPREGNANTE" permette la maneggiabilità dei pannelli in questione in totale sicurezza per la salute degli operatori. Come tipologia di rivestimento inertizzante, "INCAP IMPREGNANTE" è classificato "ausiliario di Classe D" in Articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 20/08/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/1999 e successiva integrazione riportata sul D.M. del 25/07/2001 pubblicato sulla G.U. n° 261 del 09/11/2001, prodotti per cui non sono previste prove sperimentali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In presenza di muschio, alghe, licheni o grossi accumuli di polvere o detriti, rimuovere raschiando ed aspirando con le apposite attrezzature usando tutte le precauzioni del caso (tute, guanti, maschere, ecc.). Il materiale rimosso va smaltito in accordo con le leggi vigenti in loco. In ogni caso il supporto deve essere asciutto ed esente da residui oleosi.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo. E' sufficiente una unica passata. In caso di supporti molto assorbenti, si può ripetere l'applicazione dopo circa 3 ore. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido pigmentato azzurrognolo per facilitare visivamente l'applicazione su tutti i punti del supporto
VISCOSITÀ DI FORNITURA	14" ± 2 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C
PH	9 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,00 ± 0,02 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Pronto all'uso



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 - 60 min;
in profondità circa 24 ore



RESA TEORICA

Mq/lit: 8 - 10 in funzione dell'assorbimento
del supporto

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 1 - 5 - 25 lt

TINTE

Azzurro, Rosso

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.