

N°9L



ALBA ANTIMUSCHIO LUCIDO

LAVABILE EXTRA ANTIMUSCHIO, ANTIALGA,
SPECIALE PER ESTERNI

GENERALITÀ

Prodotto verniciante a finitura liscia, professionale, formulato con copolimeri stiroacrilici dotato di particolare effetto estetico e di protezione. Lavabile, monocomponente, in fase acquosa, ad essiccazione fisica, ideale quindi per rivestire tutte quelle superfici interne e specialmente esterne particolarmente umide e per ambienti che necessitano di igiene assoluta. Oltre ad eliminare funghi, batteri, alghe, licheni e diatomee, "ALBA ANTIMUSCHIO" esercita un'azione preventiva alla riformazione di tali microrganismi. Completano le peculiarità del prodotto un ottimo potere coprente, una eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 30.000 cicli rispetto alla Norma ASTM D-2486/96), una alta resa, una notevole distensione e resistenza agli alcali ed alle aggressioni atmosferiche, agli aggressivi ambientali, ed una estrema facilità d'applicazione. Applicabile, dopo opportuna preparazione, su superfici verticali in cemento, calce, calce-cemento, prefabbricati, supporti lapidei, intonaci tradizionali o pronti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lavare la parete con una soluzione 1+1 di "AM6 ANTIMUSCHIO DISINFESTANTE" ed acqua. Dopo circa 8 ore rimuovere le colonie batteriche con una spatola o con un raschietto; in presenza di muschio ripetere l'operazione di lavaggio sopradescritta, quindi applicare una mano di imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 5 - 6 parti d'acqua su superfici stabili e nuove, con "FISSATIVO AL SOLVENTE" su superfici sfarinanti o vecchie. Dopo almeno 6 ore si può procedere all'applicazione di "ALBA ANTIMUSCHIO". In presenza di vecchi rivestimenti infestati, è consigliabile sverniciare il film, prima di procedere al lavaggio. In ogni caso, prima di applicare "ALBA ANTIMUSCHIO", il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato, livellato, omogeneo, ed esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 - 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 8 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. La temperatura d'applicazione, sia ambientale che della superficie, deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti fortemente assalati o gelidi, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 15000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	54% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,25 ± 0,05 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
40% in vol per la prima mano;
30% in vol per la seconda mano e a spruzzo



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10 -12 mq/lit circa per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

TINTE

Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Idropitture"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. VOC effettivo del prodotto: 18,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.