



Alluminio resinoso

Vernice protettiva alluminio, in fase solvente

GENERALITÀ

Realizzato a base di bitume, alluminio metallico, resine sintetiche e solventi, l'“ALLUMINIO RESINOSO”, è particolarmente efficace per la protezione di coperture bituminose e strutture metalliche esposte agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti. Grazie all'aspetto speculare che gli viene conferito dal pigmento metallico, l'“ALLUMINIO RESINOSO” resiste ottimamente all'azione degradante dell'irraggiamento solare, data la capacità riflettente. La pigmentazione a struttura lamellare e l'ottimo potere “leafing”, danno al prodotto buona resistenza chimica all'attacco alcalino, salino e leggermente acido. Il prodotto è monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa, di aspetto metallico. Il film essiccato può essere calpestato occasionalmente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Guaina bituminosa: spazzolare e pulire eliminando ogni traccia di polveri, parti friabili o incoerenti, muschi, alghe, licheni, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione della vernice. Le guaine da trattare devono essere ben stagionate (dai 2 ai 3 mesi) per permettere la completa evaporazione delle sostanze volatili in esse contenute.

Ferro: spazzolare, carteggiare, sabbiare, asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con “Diluyente NITRO”, asciugare bene e applicare una mano di antiruggine oleosintetica. In ogni caso, il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato, esente da sostanze oleose e inquinanti, da formazioni vegetali, da residui organici e da qualsiasi altro tipo di impurità.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spazzolone, spruzzo, airless. Prima dell'uso, rimescolare bene e lentamente il prodotto con mescolatore ad aria compressa o manualmente, al fine di evitare la formazione di scintille, che potrebbero infiammare i vapori prodotti. Se applicato in luoghi chiusi è necessario aerare abbondantemente gli ambienti. In genere, per ottenere una totale copertura, è sufficiente una unica mano; è però consigliata l'applicazione di una seconda mano, dopo almeno 24 ore per assicurare una maggiore e duratura protezione nel tempo del supporto. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +35°C. Non applicare su supporti fortemente assolati, caldi o gelidi, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale (non superiore al 70%). Le superfici trattate, vanno protette per almeno 48 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	12" ± 1 Coppa Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 0,95 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	38% ± 2 (in peso)
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	+30°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente Nitro immediatamente dopo l'uso

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Eventualmente con "Diluente ACQUARAGIA" dopo lungo stoccaggio.

RESA TEORICA

Circa 140 cc/mq per mano e comunque variabile in relazione alla porosità della superficie, per uno spessore di circa 60 micron.

ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.

TINTA

Alluminio metallico

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 4 lt e da 16 lt.

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. Il prodotto rimane stabile per almeno 12 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

"Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

AVVERTENZE

Il prodotto è da considerarsi pericoloso; pertanto, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, maschera, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.