



## Antisalnitro

Primer idrofobizzante al solvente  
per superfici murali

### GENERALITÀ

“ANTISALNITRO” è un prodotto costituito da silossano modificato a basso peso molecolare disciolto in idrocarburi alifatici, avente una elevata capacità di penetrazione nel supporto. L'applicazione di “ANTISALNITRO”, previene l'affioramento di sali solubili (efflorescenza salina), riduce notevolmente l'assorbimento d'acqua del supporto trattato e quindi protegge il rivestimento di finitura dai danni derivanti dall'umidità capillare, non modifica la diffusione del vapore acqueo nel supporto stesso, aumenta la resa del rivestimento finale. Ideale per idrofobizzare tutte le superfici (interne ed esterne) lapidee e cementizie, purché siano assorbenti.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Muri e supporti nuovi:** spazzolare e spolverare fino a rimuovere completamente tutte le parti friabili.

**Supporto già verniciato:** spazzolare, raschiare, sverniciare fino a rimuovere accuratamente eventuali pitture sfoglianti o comunque non ben ancorate.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto, ben stagionato ed esente da residui oleosi.

### APPLICAZIONE

Utilizzare un procedimento di irrorazione a bassa pressione o il pennello. E' importante applicare una quantità di soluzione impregnante pari alla massima capacità di assorbimento del supporto. “ANTISALNITRO” non deve essere nebulizzato. Questo al fine di evitare la prematura evaporazione del solvente con conseguente mancanza di veicolo atto al trasporto delle sostanze attive all'interno del supporto. La profondità di penetrazione ottenibile dipende dal potere assorbente del substrato; più profondamente “ANTISALNITRO” penetra, più aumenta l'efficacia idrorepellente. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. È possibile sovraverniciare appena è avvenuta la completa evaporazione del solvente (12 - 24 ore), nonostante il prodotto “condensi” di norma dopo circa 8 giorni dall'applicazione.

## INFORMAZIONI TECNICHE

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| VISCOSITÀ DI FORNITURA | 10" $\pm$ 2 tazza Ford 4 a 23 $\pm$ 2°C        |
| PESO SPECIFICO         | Kg/lit: 0,77 $\pm$ 0,05 a 23 $\pm$ 2°C         |
| LAVAGGIO ATTREZZI      | Con diluente "NITRO" immediatamente dopo l'uso |

## DILUIZIONE

Pronto all'uso

## RESA TEORICA

Mq/lit: 2 - 6 comunque molto variabile in relazione al grado di assorbimento del supporto.

## ESSICCAZIONE

In base all'assorbimento del supporto, comunque sovraverniciabile dopo 12 ore.

## CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglia da 1 lt - Tanica da 5 lt.

## STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

## CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissanti. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BS): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV. Valore effettivo COV: 693,38 g/l.