



Asfalto a freddo

Pasta bituminosa

GENERALITÀ

Prodotto tixotropico monocomponente in dispersione acquosa formulato a base di bitumi distillati, polimeri sintetici, cariche minerali attive. Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, canali, interni di fioriere, pareti controterra; per proteggere tubazioni e carpenteria varia interrati; come legante per la posa di tegole canadesi e similari; come sigillante di fessure; come primer antipolvere per successive applicazioni a caldo di guaine bituminose; come protezione di innesti nel campo agricolo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Spazzolare e spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili, polverosi ed oleosi, e formazioni vegetali quali muschi, alghe, licheni. La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e ben stagionata.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola - rullo di lana - spazzolone. Applicare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

Come primer: diluire 1÷1 con acqua ed applicare una prima mano come strato penetrante. Far asciugare ed applicare la seconda mano senza diluire.

Per riparazioni di vecchie coperture e chiusura di fessure: asportare il vecchio materiale, spolverare ed applicare una mano di primer come sopra. Realizzare una malta bituminosa composta dal 40% in peso di "ASFALTO A FREDDO" e dal 60% in peso di sabbia fine e sigillare. Se i buchi o le fessurazioni sono molto profondi, il prodotto va applicato in più mani sempre quando la mano precedente è ben asciutta. E' possibile "affogare" nel prodotto applicato, delle armature di rinforzo, in quei punti critici soggetti a particolari tensioni meccaniche.

INFORMAZIONI TECNICHE

PESO SPECIFICO Kg/lt: 1,04 ± 0,05 a 23 ± 2°C

PH 8,5 ± 0,5 a 23 ± 2°C

LAVAGGIO ATTREZZI Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente "NITRO" se l'indurimento è già in atto.

DILUIZIONE

Nessuna. Rimescolare prima dell'uso.
Se proprio necessario, con acqua.

RESA TEORICA

Kg/mq: 0,5 diluito;
Kg/mq: 1,0 non diluito.

ESSICCAZIONE

Al tatto 1 - 2 ore; in profondità almeno 12 ore

TINTA

Nero catrame

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte da 3 kg - 6 kg - 15 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini, nei contenitori originali ben sigillati. Per evitare che il prodotto essicchi una volta smezzata la latta, far ristagnare qualche millimetro di acqua sulla superficie.

CLASSIFICAZIONE COV

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE